# Rollijm voor vliesbehang

Technisch informatieblad

5kg / Artikelnr. 103227 / EAN 4016215103227




Gebruiksklaar behangplaksel dat rechtstreeks uit de emmer kan worden aangebracht - mengen is niet nodig. Ideaal voor efficiënt behangen met een roller en voor klassiek aanbrengen met een pastakwast. Smeert gelijkmatig uit, biedt een betrouwbare hechting en zorgt voor een schone, luchtbelvrije applicatie. Perfect voor snel, handig en professioneel behangwerk binnenshuis.

- klaar voor gebruik
- voor glad en gegaufreerd non-woven behang en non-woven ruwe vezel
- met de rol rechtstreeks op de muur
- Spettert of druppelt niet
- Hoge aanvangshechting en hechtsterkte
- Gemakkelijk corrigeerbaar
- droogt transparant op

## Toepassingsgebied

Vliesbehangplaksel voor vliesbehang en vormvaste wandbekleding. Ideaal voor zuivere wandhechting, gemakkelijk aan te brengen en goed hechtend. Voor woonruimtes.

## Voorbereiding

De ondergrond moet droog, schoon, gezond, vlak, gelijkmatig absorberend en vrij van stof en vet zijn. Verwijder oud behang en slecht hechtende verf. Scheuren. Repareer gaten en oneffenheden met baufan interieurplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Als doorschijnend vliesbehang op ondergronden met een ongelijkmatige kleur moet worden aangebracht, raden wij aan voor te strijken met baufan Behanggrond Wit.

## Verwerking

Wandplaktechniek (aanbrengen op de ondergrond): Omdat vliesbehang geen inweektijd nodig heeft, kan het snel en eenvoudig worden aangebracht met de wandplaktechniek. Breng hiervoor het behangplaksel gelijkmatig op de ondergrond aan met een korte poolroller in de breedte van 1 - 2 behangbanen. Plaats het behangpapier in het verse plakbed en druk het gelijkmatig en luchtbelvrij aan. De "open tijd" van het plaksel is ca. 10 tot 15 minuten en heeft betrekking op ca. +20°C object- en kamertemperatuur, op matig absorberende ondergronden bij 50 tot 70% relatieve luchtvochtigheid. Aanbrengen op het behang: Verdeel het behang gelijkmatig met een plakkwast en breng stootvoegen aan volgens de instructies van de fabrikant. Verwijder overtollige lijm onmiddellijk uit de voegen met een schone, vochtige doek. Overschilderbare wandbekleding mag pas worden overschilderd nadat de lijm volledig is opgedroogd. Reinig gereedschap na gebruik met water. De instructies van de behangfabrikant moeten in acht worden genomen. Droogtijd: ca. 24 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig absorberende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden.

## Verbruik

ca. 200g/m² inhoud is voldoende voor ca. 5 eurorollen = ca. 25 m² (eurorol = ca. 10,05 m x 0,53 m)

## Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 24 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

## Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur. +5 °C tot +30 °C voor materiaal, omgevingslucht en ondergrond Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens gebruik. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water spoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.