

Vloerbedekking lijm

Technisch informatieblad

1kg / Artikelnr.102855 / EAN 4016215102855
3kg / Artikelnr.102862 / EAN 4016215102862
6kg / Artikelnr.102879 / EAN 4016215102879
10kg / Artikelnr.102909 / EAN 4016215102909



Gebruiksklare dispersiëlīm voor de permanente verlijming van PVC- en CV-vloerbedekkingen, tapijten met vlies-, textiel-, jute- en schuimrug en naaldvilt binnenshuis. Geschikt voor ruimtes met vloerverwarming en voor gebruik met stoelwielen volgens DIN EN 12529.

- voor tapijten met vlies-, textiel-, jute- en schuimrug, naaldvilt en PVC- en CV-vloerbedekkingen
- Permanent sterke hechting
- Eenvoudige verwerking
- Zeer lage emissie volgens EC 1 plus
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- Geschikt voor belasting door stoelwielen volgens DIN EN 12529
- Geschikt voor vloerverwarming
- voor binnen

Toepassingsgebied

Dispersiëlīm voor PVC- en CV-vloerbedekkingen, tapijt en naaldvilt. Voor binnengebruik, geschikt voor vloerverwarming en bestand tegen stoelwieltjes.

Voorbereiding

Geschikt voor cementdekvloeren, beton, tegels, cementgebonden plamuur- en egalisatiemiddelen, PVC-vloerbedekkingen, V100-spaanplaten en soortgelijke vochtbestendige ondergronden. De ondergrond moet schoon, duurzaam droog, vlak, draagkrachtig en vrij van scheidingsmiddelen (bijv. stof, vet en was) zijn. Bij ruwe of oneffen ondergronden raden wij aan om een vloeregalisatiemassa aan te brengen. Sterk zuigende, zandige en poreuze ondergronden moeten vooraf worden behandeld met baufan Tiefgrund LF. De te verlijmen vloerbedekking moet op kamertemperatuur zijn, vlak liggen en niet onder spanning staan.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren en met een tandspatel op de ondergrond aanbrengen. Tandafstand A2 (1,5 – 1,8 mm) voor PVC en tapijten met een schuimrug. Tandafstand B2 (2,1 – 2,9 mm) voor tapijten met een vlies-, textiel- of jute-rug.

- ▶ Natverlijming: Bij zuigende ondergronden of dampdoorlatende vloerbedekkingen de vloerbedekking na een ontluchtingstijd van 15 – 30 minuten aanbrengen en gelijkmatig aandrukken.
- ▶ Hechtverlijming: Bij het verlijmen van ondoordringbare vloerbedekkingen (bijv. PVC) op niet of slechts licht zuigende ondergronden moet er absoluut op worden gelet dat er voldoende ontluchtingstijd in acht wordt genomen. Breng de lijm met een getande spatel aan op de ondergrond en laat deze drogen. Afhankelijk van de kamertemperatuur, de luchtvochtigheid en de zuigkracht van de ondergrond kan de afdroogtijd enkele uren bedragen. De vloerbedekking kan worden gelegd wanneer de lijm al een vel heeft gevormd en bij de vingertest niet meer plakkerig, maar nog wel elastisch aanvoelt.

Verwijder lijmresten onmiddellijk met schoon water. Reinig het gereedschap direct na gebruik met schoon water.

De droogtijd is afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 90%, met name in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden.

De legvoorschriften van de vloerfabrikanten moeten strikt worden nageleefd. PVC-vloeren kunnen na ca. 24 uur worden gelast.

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Verbruik

bij vertanding A2 → ca. 200 - 300 g/m²

bij vertanding B2 → ca. 350 - 450 g/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele, maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:

+10 °C tot +30 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor voldoende ventilatie. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de lijm. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Afvalverwerking:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen aanbieden voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huishoudelijk afval of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens EWC-afvalcode nr. 08 04 10.

GISCODE: D1

Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.