

## DIN Muurverf

### Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr.100707 / EAN 4016215100707

5l / Artikelnr.100721 / EAN 4016215100721

10l / Artikelnr.100745 / EAN 4016215100745



Deze zuiver witte binnenverf maakt indruk met zijn hoge dekkracht en gelijkmatige, matte oppervlakteafwerking. Hij is gemakkelijk en aangenaam aan te brengen en is ideaal voor het renoveren en overschilderen van woonruimtes. Het resultaat zijn schone, rustige muuroppervlakken met een langdurige, verzorgde uitstraling.

- Witte binnencoating met hoge opaciteit
- Gemakkelijk en prettig om mee te werken
- Contrastratio klasse 2 met een opbrengst van 6 m<sup>2</sup>/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 3 volgens DIN EN 13300
- Mat glansniveau
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

### Toepassingsgebied

Emulsieverf voor binnenmuren en plafonds.

### Vorbereitung

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, sterk hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, stabiel, gelijkmatig absorberend en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

### Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 5% water. De toplaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste verflaag is opgedroogd. Werk bij grotere oppervlakken nat-in-nat om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren Met max. 10% universele kleurconcentraten of volledige toon- en kleurverf. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Spuitkop: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

### Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m<sup>2</sup> Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

### Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

### Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel

#### Tip:

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.

**Tip:**

Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.