# Woonruimte Wit

Technisch informatieblad

2,5l / Artikelnr. 100677 / EAN 4016215100677
5l / Artikelnr. 100684 / EAN 4016215100684
10l / Artikelnr. 100691 / EAN 4016215100691




Witte emulsieverf voor muren en plafonds in woonruimtes. Gemakkelijk aan te brengen, zorgt voor gelijkmatige, matte oppervlakken en maakt indruk met zijn hoge dekkracht. Emissiearm en oplosmiddelvrij - ideaal voor nieuwe en renovatiecoatings in woonruimtes.

- Zeer dekkende, witte binnenverf
- Eenvoudige verwerking
- Contrastratio klasse 2 met een opbrengst van 6,5 m²/l
- Slijtvastheid op nat wegdek klasse 3 volgens DIN EN 13300
- Mat glansniveau
- Vrij van oplosmiddelen, weekmakers en fogging-actieve stoffen
- airless spuitbaar

## Toepassingsgebied

Emulsieverf voor binnenmuren en plafonds.

## Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement, gips en kalkpleister), gipskarton en andere gipsplaten, stevig hechtende emulsieverflagen en houtsnippers, glasweefsel en ander overschilderbaar behang en wandbekleding. De ondergrond moet droog, schoon, stabiel en stof- en vetvrij zijn. Verwijder los materiaal, oud behang en slecht hechtende verf van de ondergrond. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorstrijken met baufan Deep Primer LF. Repareer scheuren, gaten en oneffenheden met een geschikt baufan egalisatiemiddel.

## Verwerking

Goed roeren voor gebruik en aanbrengen met roller, kwast, verfkwast, platte kwast of geschikte spuitapparatuur. Als grondlaag kan de verf worden verdund met maximaal 5% water. De toplaag wordt onverdund aangebracht nadat de eerste verflaag is opgedroogd. Werk bij grotere oppervlakken nat-in-nat om opeenhoping te voorkomen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Droogtijd: ca. 5 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); langere droogtijd onder ongunstige omstandigheden. Aankleuren: met max. 10% universele kleurconcentraten of met volle-toon- en kleurverf. Aanwijzingen voor airless spuitapplicatie: Spuithoek: 50° Nozzle: 0,023 - 0,027 Spuitdruk: 120 - 180 bar

## Verbruik

Gladde oppervlakken/fijne gipskorrel → vanaf 150 ml/m² Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een testlaag aan te brengen op het object.

## Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en goed bewaard minstens houdbaar tot: zie etiket charge.

## Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +30 °C voor materiaal, circulatielucht en ondergrond Te schilderen oppervlakken niet afdekken. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen. Spuitnevel niet inademen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf. Veiligheidsbril dragen. Bij contact met ogen



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

of huid onmiddellijk met veel water afspoelen. Niet in de riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Lege verpakkingen alleen afvoeren voor recycling. Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Gebruik combinatiefilter A2/P2 tijdens het spuiten.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.