Betoncontact 710

Technisch informatieblad

/ Artikelnr. 069404208 / EAN 4016215105009



Deze hechtprimer op waterbasis is speciaal ontwikkeld voor gladde, minerale ondergronden en zorgt voor een betrouwbare verbetering van de hechting voorafgaand aan daaropvolgende pleister- en plamuurwerkzaamheden. De primer is alkalibestendig, vrij van oplosmiddelen en weekmakers en zorgt voor een stroef oppervlak. Door de roodachtige kleur kan de applicatie eenvoudig visueel worden gecontroleerd – ideaal voor beton en soortgelijke ondergronden binnenshuis.

- Hechtprimer voor gladde minerale oppervlakken
- hoge alkalibestendigheid
- roodachtig gekleurd
- oplosmiddelvrij
- voor binnen

Toepassingsgebied

Hechtprimer voor beton, plafonds en minerale oppervlakken binnenshuis: verbetert op betrouwbare wijze de hechting op gladde, licht zuigende ondergronden!

Voorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog en vrij van losse deeltjes en scheidingsmiddelen (bekistingsolie, nabehandelingsmiddelen en dergelijke) zijn. Vochtbelasting en doorvocht vanuit de ondergrond moeten worden uitgesloten. Dek oppervlakken die niet behandeld moeten worden af, aangezien spatten later moeilijk te verwijderen zijn.

Verwerking

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Verbruik

ca. 250 g/m² per laag – afhankelijk van de ondergrond. Bepaal de exacte hoeveelheid door een proeflaag op het object aan te brengen.

Opslag

Houd de verpakking goed gesloten, kindveilig en bewaar op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water uitspoelen. Bij verwerking met een spuitapparaat de spuitnevel niet inademen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Opgedroogde materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Vloeibare resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 01 12. Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.