Kalium Waterglas

Technisch informatieblad

1l / Artikelnr. 021118 / EAN 4016215021118



Kali-waterglas verstevigt minerale ondergronden door middel van verkieseling. De minerale grondlaag vermindert en egaliseert het zuigvermogen van de ondergrond. Geschikt voor binnen en buiten.

- minerale primer
- schuurpleisters voorstrijken en verstevigen
- Substraat voorbehandeling voor silicaatverven
- versterkt zonder filmvorming
- Zeer waterdampdoorlatend
- Vrij van conserveringsmiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Kaliumsilicaatoplossing voor het verstevigen van minerale ondergronden en het reguleren van het zuigvermogen. Ideaal als voorbehandeling van de ondergrond voor silicaatverven.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden zoals beton, metselwerk, egalisatiemiddelen, cement en kalkpleister. Verwijdert oude, slecht hechtende verflagen en loszittend pleisterwerk.

Verwerking

Breng kaliumwaterglas aan met een kwast of een geschikt spuitapparaat (bij het spuiten de spuitnevel niet inademen). Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond kan kaliumwaterglas tot 1:3 met water worden verdund (de verdunde oplossing onmiddellijk verwerken). Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

Droogtijd:
ca. 6 uur onder normale omstandigheden (+20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); bij ongunstige omstandigheden is de droogtijd navenant langer.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond → van 100 - 200 ml/m² Bepaal de exacte gebruikte hoeveelheid door een testlaag op het object aan te brengen.

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur:
Minimaal + 5 °C voor het materiaal, de omgevingslucht en de ondergrond.

Raadpleeg vóór de verwerking de veiligheidsinformatie in het veiligheidsinformatieblad. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn te vinden op onze website www.baufan.de.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oppervlakken die niet behandeld moeten worden, met folie afdekken. Spatten op glas,

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

aluminium, keramiek, marmer en soortgelijke materialen vermijden. Onbedoelde spatten onmiddellijk met water verwijderen. Tijdens de verwerking en het drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik moet worden vermeden. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen.

baufan Kali-waterglas is niet geschikt als eindlaag op zichtbare oppervlakken.

Productcode: M-SK02

EU-VOC-grenswaarde voor dit product (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-gehalte van dit product max.: 0,1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.