Gevel- en vochtplekkenvuller

Technisch informatieblad

400g / Artikelnr. 020333 / EAN 4016215020333



Gebruiksklaar, wit emulsie egalisatiemiddel voor binnen- en buitenmuren en plafonds. Ideaal voor vochtige ruimtes (zoals keukens, badkamers, garages) en voor kleine egalisatiewerkzaamheden aan gevels. Uitstekend geschikt voor het repareren van kleine scheuren en gaten en voor het egaliseren van oneffen oppervlakken.

- Vezelvuller met hoge sterkte
- Ideaal voor vochtige ruimtes (zoals keukens, badkamers en garages) en voor kleine plamuurwerkzaamheden aan de gevel
- gemakkelijk glad te strijken
- hardt uit zonder te barsten
- Weerbestendig

Toepassingsgebied

Vochtige ruimtevuller voor gevels, badkamers en keukens voor het gladmaken van muren en plafonds. Hecht op pleisterwerk, beton en gipsplaten, ideaal voor minerale ondergronden.

Voorbereiding

De ondergrond moet droog en gezond zijn en vrij van scheidingsmiddelen (stof, bekistingsolie, enz.). Slecht hechtende verflagen en loszittend pleisterwerk verwijderen. Diepe gaten in buitengebieden vooraf vullen met baufan buitenplamuur. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden moeten worden voorgestreken met baufan Deep Primer LF.

Verwerking

Kneed de koker goed door voor gebruik. Breng baufan Gevel- en Vochtschermplamuur aan met een vlakspaan tot een maximale laagdikte van 5 mm. Oneffenheden kunnen worden gladgestreken of vervilt met een vochtige doek. Breng geen volgende verf- of lijmlagen aan voordat het geëgaliseerde oppervlak volledig droog is. Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Droogtijd: ongeveer 4 - 7 uur, afhankelijk van de laagdikte, ondergrond en temperatuur.

Verbruik

per mm applicatiedikte --> ongeveer 1,7 kg/m²

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats. Ongeopend en op de juiste manier bewaard, is het product ten minste 48 maanden houdbaar vanaf de productiedatum (zie etiket van de partij).

Opmerkingen

Verwerkingstemperatuur: minimaal + 5 °C voor materiaal en circulatielucht De droogtijd is afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Relatieve vochtigheid boven 90%, vooral in combinatie met lage temperaturen, kan de droogtijd en de kwaliteitseigenschappen aanzienlijk beïnvloeden. Productcode M-DF02 Afvalcode nr. 080410 (lijm- en kitafval). Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Gedroogde materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode nr. 170904 (gemengd bouw- en sloopafval) of als huishoudelijk afval.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.