Interieurplamuur

Technisch informatieblad



500g / Artikelnr. 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Artikelnr. 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Artikelnr. 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Artikelnr. 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Artikelnr. 101254 / EAN 4016215101254

Celluloseversterkte plamuur op gipsbasis voor wanden en plafonds binnenshuis. Uitermate geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten, het egaliseren van oneffen oppervlakken, het verankeren van pluggen, het voegen van gipsplaten en voor het modelleren.

- voor vullen, gladmaken en modelleren
- soepele plamuur op gipsbasis
- met methylcellulose voor optimale hechting
- Gemakkelijk en veilig te verwerken
- Bereidingstijd: 60 minuten
- hardt uit zonder te barsten
- vormt een ideale ondergrond voor verf, behang en dergelijke.

Toepassingsgebied

Soepele plamuur op gipsbasis voor wand- en plafondoppervlakken.

Voorbereiding

Voor alle minerale ondergronden (beton-, gips-, kalk- en cementpleister, metselwerk enz.) en gipsplaat en gipsvezelplaten. Niet geschikt voor glas, metaal, kunststof en hout. Voor vochtige binnenoppervlakken en buitengebruik raden wij baufan Außenspachtel aan.

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Losse deeltjes verwijderen. Zeer glad beton en sterk zuigende, zanderige en afbladderende ondergronden vooraf behandelen met baufan Tiefgrund LF.

Verwerking

Strooi 2 delen baufan binnenplamuur in 1 deel schoon, koud water en roer tot een pasteuze, klontvrije massa ontstaat (mengverhouding: 1 kg baufan binnenplamuur – ca. 600 ml water). Laat het mengsel ongeveer drie minuten rusten en roer het vervolgens nogmaals door. De aangemaakte plamuur blijft ongeveer 1 uur verwerkbaar en mag achteraf niet meer worden verdund.

Breng baufan Binnenplamuur aan met een plamuurspatel of een troffel en strijk het vlak af. De plamuur is gemakkelijk glad te strijken en kan na volledige droging indien nodig worden bijgeschuurd. Om bij herstelwerkzaamheden de zuigkracht van het oppervlak gelijkmatig te maken, wordt aanbevolen om de geplamuurde plekken of zelfs het gehele oppervlak na het drogen nogmaals te behandelen met baufan Tiefgrund LF.

Verbruik

ca. 1 kg poeder per m² bij een laagdikte van 1 mm

Opslag

Bewaar de verpakking goed afgesloten, op een koele en droge plaats.

Opmerkingen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur lager dan +5 °C. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.

Neem vóór het verwerken de veiligheidsrelevante gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.baufan.de.

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen afgeven voor recycling. Uitgehard materiaalresten kunnen via het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd (afvalcode EWC 17 08 02).

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Tip:
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.