# Tegel- en oppervlaktevuller

Technisch informatieblad

5kg / Artikelnr. 103647 / EAN 4016215103647




Fijn, kunststofversterkt egalisatiemiddel voor het repareren, egaliseren en nivelleren van wand- en plafondoppervlakken binnenshuis. Maakt indruk met optimale hechting, zelfs op moeilijke ondergronden zoals tegels, beton of gipsplaat. Gemakkelijk aan te brengen, zeer gemakkelijk te schuren en ook geschikt voor vochtige ruimtes. Ideaal voor het voorbereiden van gladde, egale oppervlakken voor latere schilder-, coating- of behangwerkzaamheden.

- Zeer fijn, wit egalisatiemiddel op basis van speciaal cement
- Ideaal voor repareren, gladmaken, vullen en voegen
- Optimale hechting, zelfs op moeilijke ondergronden zoals geverfde oppervlakken en geglazuurde tegels
- Ook voor vochtige ruimtes
- Zeer goede schuureigenschappen
- voor binnen
- Laag chromaatgehalte volgens EU-verordening 1907/2006, bijlage XVII (47)

## Toepassingsgebied

Tegel- en oppervlaktevuller voor binnenshuis en vochtige ruimtes. Hecht op tegels, beton en pleisterwerk, ideaal voor gladstrijken, vullen en voegen, gemakkelijk te schuren. In de badkamer.

## Voorbereiding

De ondergrond moet droog, gezond, schoon en stof- en vetvrij zijn. Verwijder losse delen, slecht hechtende verven en elastische coatings. Sterk zuigende, schurende en krijtende ondergronden voorbehandelen met baufan Deep Primer LF. Tegels en andere niet-absorberende ondergronden grondig reinigen en ontvetten.

## Verwerking

Mengen: 2 delen baufan Tegel- en Vlakplamuur in 1 deel schoon, koud water strooien en roeren tot een klontvrij mengsel is verkregen (mengverhouding: 1 kg poeder + 500 ml water). Het aangemaakte egalisatiemiddel blijft ca. 40 minuten verwerkbaar. baufan Tegel- en Vlakvulmiddel met een spatel of vlakspaan aanbrengen (laagdikte van 0 tot 20 mm). Het egalisatiemiddel is gemakkelijk glad te maken en te vervilten en kan na droging, indien nodig, zeer goed worden geschuurd. Na het schuren is het noodzakelijk om de geschuurde oppervlakken te behandelen met baufan Deep Primer LF.

## Verbruik

1 kg poeder per 1 m² bij 1 mm applicatiedikte

## Opslag

Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats

## Opmerkingen

Niet aanbrengen onder +5 °C object- en kamertemperatuur. Reinig gereedschap na gebruik met water. Houd rekening met de variërende absorptie en alkaliteit bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden. De instructies van de verf- en lijmfabrikanten voor de voorbehandeling van cementgebonden ondergronden moeten worden opgevolgd. Niet geschikt voor blootstelling aan permanent vocht. Alleen lege verpakkingen afvoeren voor recycling. Uitgeharde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Afvalcode nr. EWC 06 02 99.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefoon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Tip:**
Alle informatie en gegevens in dit gegevensblad zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en laboratoriumtests en weerspiegelen de huidige stand van de techniek. Ze zijn echter alleen bedoeld als algemene richtlijn en vormen geen garantie voor specifieke eigenschappen of prestatiekenmerken. Aangezien wij geen controle hebben over de omstandigheden van opslag, transport en gebruik van de producten, kan geen wettelijke aansprakelijkheid worden ontleend aan de hier gepresenteerde informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde doel onder de specifieke omstandigheden van de locatie of het project.