

Głęboko penetrujący podkład - nie zawiera rozpuszczalników

Arkusze informacji technicznych

1l / Nr artykułu.101506 / EAN 4016215101506

5l / Nr artykułu.101520 / EAN 4016215101520

10l / Nr artykułu.101551 / EAN 4016215101551



Nasz specjalny podkład o wysokim efekcie penetracji wnika głęboko w podłoże, niezawodnie konsoliduje szlifowane i kredowane powierzchnie oraz zapewnia równomierną, zmniejszoną chłonność. Idealna podstawa dla trwałych powłok i doskonałych efektów końcowych - bezpiecznych, wydajnych i profesjonalnych.

- Bezrozpuszczalnikowy podkład akrylowy Hydrosol
- Wysoki efekt głębi dzięki ultradrobnej dyspersji hydrozolu
- Gotowy do użycia do konsolidacji podłoży piaskowanych i kredowanych
- Może być rozcieńczany do 1:1 z wodą w celu regulacji chłonności.
- przezroczyste suszenie
- do wewnątrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Baufan Tiefgrund LF to specjalny podkład o dużej głębokości penetracji do konsolidacji podłoży piaszczystych i kredujących oraz do zmniejszania chłonności.

Przygotowanie

Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, takich jak beton, tynk, cegła itp. oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i wolne od środków antyadhezyjnych. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. W razie wątpliwości należy utworzyć powierzchnię testową.

Przetwarzanie

Podkład należy skoordynować z kolejnym produktem. Aby wyregulować chłonność, baufan Tiefgrund LF można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać i nakładać pędzlem, szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Powierzchnie, które nie mają być poddane obróbce, należy wcześniej przykryć, ponieważ zaschnięte rozpryski są później trudne do usunięcia. Czas schnięcia: ok. 6-8 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach.

Zużycie

1 litr = ok. 10 m² dla nierozcieńczonej powłoki Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekt.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące od daty produkcji (patrz etykieta partii).

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.