# Spoiwo lateksowe

Arkusz informacji technicznych




750ml / Nr artykułu. 067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Nr artykułu. 067803008 / EAN 4016215100127
5l / Nr artykułu. 067804008 / EAN 4016215100141
10l / Nr artykułu. 067805008 / EAN 4016215100165

Skoncentrowany dodatek do uszlachetniania farb temperowych i wapiennych oraz do wzmacniania past do tapet. Zwiększa przyczepność i odporność na wycieranie, poprawia przyczepność i tworzy odporną na szorowanie, przezroczystą powłokę schnącą

- do wykańczania farb destemper i wapiennych
- do wzmacniania kleju do tapet
- Osłona odporna na ścieranie
- wysycha przezroczysty

## Obszar zastosowania

Spoiwo do farb wapiennych i destemper oraz klejów do tapet. Poprawia przyczepność i odporność na wycieranie, może być również stosowany jako przezroczysta powłoka wewnątrz pomieszczeń.

## Przygotowanie

Podłoże musi być suche, czyste, solidne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające farby. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kredujące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan.

## Przetwarzanie

Dodatek do farb klejowych i wapiennych: Zmniejszyć ilość wody potrzebnej do wymieszania farb o ok. 10% i zastąpić odpowiednią ilością spoiwa lateksowego. Dodatek do kleju do tapet: Wmieszać ok. 20% spoiwa lateksowego do gotowego kleju do tapet. Powłoka do tapet itp.: Dobrze wymieszać przed użyciem i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Do powlekania tapet stosować nierozcieńczony. Nie nadaje się do tapet winylowych i tapet z powłoką winylową! Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia będzie odpowiednio dłuższy.

## Zużycie

Uszczelniacz → od 150 ml/m² Dodatek do kleju → ok. 750 ml/4 ltr. kleju Dodatek kolorystyczny → ok. 1 ltr./10 ltr. koloru

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

## Uwagi

Temperatura obróbki: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.