# Utrwalacz krzemianowy

Arkusz informacji technicznych

1l / Nr artykułu. 021088 / EAN 4016215021088
5l / Nr artykułu. 021095 / EAN 4016215021095




Stabilizowany podkład na bazie szkła wodnego i krzemianu potasu. Utrwala podłoże i reguluje chłonność. Idealny również do rozcieńczania farb krzemianowych.

- Stabilizowany podkład do szkła wodnego na bazie krzemianu potasu
- Podkład do podłoży mineralnych
- Rozcieńczalnik do farb silikatowych
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- ma naturalne właściwości przeciw pleśni
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów
- do wnętrz i na zewnątrz

## Obszar zastosowania

Do gruntowania podłoży mineralnych oraz do rozcieńczania farb krzemianowych.

## Przygotowanie

Nadaje się do podłoży takich jak powierzchnie ścian i sufitów z betonu, tynków cementowych i wapienno-cementowych oraz muru, a także do podłoży gipsowych i płyt z cementu włóknistego. Nadaje się również do starych powłok malarskich o dobrej przyczepności, wykonanych farbami wapiennymi, mineralnymi i krzemianowymi. Podłoże musi być suche, czyste, chłonne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża, które nie ulegają utwardzeniu lub nie zapewniają wystarczającej przyczepności, a także warstwy spiekane należy całkowicie usunąć. W razie wątpliwości należy wykonać malowanie próbne. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową firmy baufan.

## Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać, a następnie nakładać za pomocą szczotki, pędzla lub wałka. Podkład można nakładać w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą w stosunku do 1:2. Podłoża bardzo chłonne należy zagruntować dwukrotnie metodą „mokre na mokre” i dobrze wcierać. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 6 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

## Zużycie

Gładkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie → od 100 ml/m²
Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby malowania na obiekcie.

## Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

## Uwagi

Temperatura stosowania:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (zwłaszcza ze szkła, aluminium, ceramiki i podobnych materiałów),



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

należy wcześniej przykryć. Przypadkowe rozpryski należy natychmiast zmyć wodą.

Nie mieszać z podkładami i farbami na innej bazie materiałowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne (nie szklane). W przypadku kontaktu ze skórą spłukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Kod odpadu EWC 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW40

Wartość graniczna EU-VOC dla tego produktu: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych (VOC) w tym produkcie: 1 g/l



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.