

Satynowy jedwab matowy

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.175965 / EAN 4016215124628

15l / Nr artykułu.175972 / EAN 4016215175972



Ta wysokiej jakości farba do wnętrz zachwyca eleganckim, półpołyskowym wykończeniem i wysokim stopniem krycia. Jest wyjątkowo wytrzymała, odporna na szorowanie i idealna do intensywnie użytkowanych pomieszczeń mieszkalnych i roboczych. Równomierny wygląd powierzchni zapewnia nowoczesny, spokojny efekt pomieszczenia i długotrwałe, piękne ściany.

- Bardzo trwała powłoka wewnętrzna
- Jedwabście matowe wykończenie powierzchni
- Współczynnik kontrastu klasy 2 z wydajnością 5,5 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro klasy 1 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Poziom połysk: średni połysk
- Nie zawiera rozpuszczalników, plastifikatorów i substancji przeciwmgielnych
- natrysk bezpowietrzny

Obszar zastosowania

Farba wewnętrzna i elewacyjna do betonu, tynku, muru, tynku, tapet i tkanin z włókna szklanego - odporna na alkalia, nieoślizgająca i jedwabście matowa.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), płyt gipsowo-kartonowych i innych płyt gipsowo-kartonowych, mocno przylegających powłok z farb emulsyjnych, a także wiórów drewnianych, tkanin szklanych i innych tapet i okładzin ściennych nadających się do malowania. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, równomiernie chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety i słabo przylegające farby. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące i kładujące zagruntować gruntem Baufan Deep Primer LF. Pęknięcia, dziury i nierówności naprawić odpowiednią masą szpachlową Baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, płaską szczotką lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Jako podkład, farba może być rozcieńczona maks. 10% wody. Nakładać nierozcieńczoną jako warstwę nawierzchniową po wyschnięciu pierwszej warstwy farby. W przypadku malowania większych powierzchni należy pracować metodą "mokre na mokre", aby uniknąć gromadzenia się farby. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20°C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub pełna farba barwiąca. Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrzny: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 150 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura aplikacji: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Puste pojemniki oddawać wyłącznie do recyklingu. uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas rozpylania stosować filtr kombinowany A2/P2.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.