Powłoka wapienna

Arkusz informacji technicznych

2,5l / Nr artykułu. 100011 / EAN 4016215100011
5l / Nr artykułu. 100028 / EAN 4016215100028
10l / Nr artykułu. 100035 / EAN 4016215100035



Mineralna farba na bazie hydratu wapna białego. Po wyschnięciu tworzy powierzchnię odporną na wycieranie. Przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, pralni, garaży, piwnic, piwnic winnych, stajni i podobnych powierzchni. Można stosować na podłożach mineralnych chronionych przed ulewnym deszczem, również na zewnątrz budynków. Idealny do budynków objętych ochroną konserwatorską. Charakteryzuje się wysokim stopniem bieli i bardzo dobrą oddychalnością.

- mineralna farba na bazie hydratu wapna białego
- gotowy do użycia
- Idealny do wilgotnych pomieszczeń, pralni, garaży, piwnic itp.
- Wysoki stopień bieli
- odporny na rozmazywanie
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów

Obszar zastosowania

Mineralny tynk wapienny na bazie hydratu wapna białego, przeznaczony do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Odporny na wycieranie, przepuszczający powietrze, idealny do pomieszczeń wilgotnych oraz do renowacji zabytków.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych, takich jak tynki i farby zawierające wapno i cement. Podłoże musi być odporne na działanie substancji alkalicznych, suche, czyste, nośne oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie przygotować za pomocą środka utrwalającego baufan Silikat-Fixativ. W razie wątpliwości wykonać próbną warstwę. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzelkiem do powierzchni lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą do 15% jako podkład; jako warstwę nawierzchniową nakładać w postaci nierozcieńczonej. Narzędzia robocze należy wyczyścić czystą wodą natychmiast po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:
W pomieszczeniach można barwić farbę maksymalnie 4% uniwersalnymi koncentratami barwiącymi (typy LW Oxyd). Nie barwić do zastosowań zewnętrznych.

Wskazówki dotyczące nakładania metodą bezpowietrzną:
Wapno malarskie należy wcześniej przesiać bez ciśnienia (rozmiar oczek 0,5 mm).
Filtr maszynowy: 30 mesh
Kąt natrysku: 40°–50°
Dysza: 0,025 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Ciśnienie natrysku: 120 – 180 bar

Zużycie
Gładkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie → od 150 ml/m²
Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próby malowania na obiekcie.

Przechowywanie
Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powierzchnie, które nie mają być malowane (szkło, drewno itp.), należy przykryć i zabezpieczyć przed rozpryskami. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód lub gleby.

W zastosowaniach zewnętrznych trwałość powłoki malarskiej zależy w dużym stopniu od czynników atmosferycznych. Wapno malarskie można wzbogacić żywicą syntetyczną poprzez dodanie spoiwa lateksowego baufan. Poprawia to odporność na ścieranie oraz stabilność w warunkach atmosferycznych. Nie mieszać z innymi farbami.

Wapno malarskie „baufan” można bez problemu przemalować tym samym materiałem. Przed nałożeniem innych rodzajów powłok wapno malarskie należy zasadniczo zmyć lub zszczotkować.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można wyrzucić wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW60

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.