Lateks do wnętrz

Arkusz informacji technicznych



2,5l / Nr artykułu. 021422 / EAN 4016215021422
5l / Nr artykułu. 021453 / EAN 4016215021453
10l / Nr artykułu. 021507 / EAN 4016215021507

Biała, odporna na ścieranie farba lateksowa do wysokiej jakości malowania wnętrz. Farba ta wyróżnia się wysoką siłą krycia oraz eleganckim, matowym wykończeniem powierzchni. Dzięki temu nadaje się szczególnie do malowania gładkich i teksturowanych podłoży, siatki szklanej oraz tapet strukturalnych i tłoczonych. Dzięki wysokiej wytrzymałości farba ta idealnie nadaje się do powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie. Równomierny efekt zapewnia zadbane, trwałe ściany oraz nowoczesny, wysokiej jakości wygląd pomieszczenia.

- Do wytrzymałych powłok wewnętrznych
- Wysoka nieprzezroczystość
- Współczynnik kontrastu klasy 2 z wydajnością 6 m²/l
- Odporność na ścieranie na mokro klasy 2 zgodnie z normą DIN EN 13300
- Stopień połysku G3 – matowy
- Nie zawiera rozpuszczalników, plastyfikatorów i substancji przeciwmgielnych
- natrysk bezpowietrzny

Obszar zastosowania

Matowa farba lateksowa do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak beton, mur, masy szpachlowe, tynki cementowe, gipsowe i wapienne), tapety z włókna szorstkiego, tkaniny szklanej oraz inne tapety i okładziny ścienne nadające się do pomalowania, płyty gipsowo-kartonowe i inne płyty do suchej zabudowy, a także mocno przylegające powłoki farb dyspersyjnych. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć z podłoża luźny materiał, stare tapety oraz słabo przylegające powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzelkiem do dużych powierzchni lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Jako warstwę podkładową farbę można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. Jako warstwę nawierzchniową nakładać w postaci nierozcieńczonej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Podczas malowania większych powierzchni, aby uniknąć śladów pędzla, należy pracować metodą „mokre na mokre”. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:
ok. 5 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej wilgotności powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:
Maksymalnie 10% uniwersalnych koncentratów barwiących lub farb pełnobarwnych i barwiących.

Wskazówki dotyczące nakładania metodą natryskową typu airless:
Kąt natrysku: 50°
Dysza: 0,023 – 0,027
Ciśnienie natrysku: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Zużycie
Gładkie powierzchnie/tynk o drobnym ziarnie → od 150 ml/m²
Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby malowania na obiekcie.

Przechowywanie
Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura aplikacji:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza otoczenia i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przykryć powierzchnie, które nie mają być pomalowane. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.