

Farba elewacyjna Siloxane-Star

Arkusz informacji technicznych

5l / Nr artykułu.020753 / EAN 4016215020753

10l / Nr artykułu.020753 / EAN 4016215020807



Bardzo biała farba elewacyjna o wysokiej sile krycia, przeznaczona do malowania nowych powierzchni oraz renowacji. Idealna jako farba renowacyjna do systemów izolacji termicznej. Dzięki długotrwałej ochronie powłoki farba jest odporna na glony i osady zielone. Farba elewacyjna charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej i, jako powłoka odporna na ulewny deszcz, zapewnia niezawodną i długotrwałą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz zadbany wygląd elewacji.

- Odporna na ścieranie powłoka elewacyjna
- Długotrwała ochrona powłoki przed glonami i zielonymi osadami
- Bardzo biała powłoka o wysokiej nieprzezroczystości
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- odporny na ulewę
- natrysk bezpowietrzny
- 1 litr na ok. 6 m² pojedynczej warstwy na gładkim podłożu

Obszar zastosowania

Biała farba elewacyjna do powłok przepuszczających parę wodną i odpornych na ulewny deszcz, zapewniająca długotrwałą ochronę powłoki przed glonami i osadami zielonymi.

Przygotowanie

Nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych (takich jak tynk, beton i mur), tynków na bazie żywic syntetycznych, a także dobrze przylegających starych powłok malarskich wykonanych farbami na bazie żywicy silikonowej, dyspersyjnymi farbami krzemianowymi i dyspersyjnymi. Podłoże musi być czyste, twarde, suche, nośne oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć słabo przylegające stare powłoki malarskie oraz luźny tynk. Istniejące naloty zielone należy usunąć za pomocą środka baufan Algen- und Schimmel-STOP. Podłoża piaskujące, kredujące i silnie chłonne należy wstępnie zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF. Aby zapobiec wykwitom, nowy tynk należy fachowo spryskać wodą. Pęknięcia, dziury i nierówności należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową marki baufan.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką, pędzelkiem do dużych powierzchni lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Jako warstwę podkładową farbę można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody; jako warstwę wierzchnią należy nakładać nie rozcieńczoną po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. Podczas malowania większych powierzchni, aby uniknąć śladów pędzla, należy pracować metodą „mokre na mokre”. Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia:

ok. 6-8 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej powietrza, podłoże o umiarkowanej chłonności); w niekorzystnych warunkach czas schnięcia odpowiednio się wydłuża.

Barwienie:

Za pomocą odpowiednich uniwersalnych koncentratów barwiących lub farb pełnobarwnych i barwiących (maksymalnie 10% dodatku, bez pogorszenia właściwości fizykalno-budowlanych całej powłoki. Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na odporność na światło i warunki atmosferyczne).

Wskazówki dotyczące nakładania metodą bezpowietrzną:

Kąt natrysku: 50°

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Dysza: 0,023 – 0,027
Ciśnienie natrysku: 120 – 180 bar

Zużycie

Gładkie powierzchnie/tynek o drobnym ziarnie → od 150 ml/m²
Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby malowania na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi

Temperatura aplikacji:
od +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza roboczego i podłoża

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas prac natryskowych należy stosować filtr kombinowany A2/P2. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania farby. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Wartość graniczna LZO w UE dla tego produktu (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Maksymalna zawartość LZO w tym produkcie: 1 g/l.

Utylizacja:

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zasznięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 01 12.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.