

Farba elewacyjna

Arkusz informacji technicznych

2,5l / Nr artykułu.100608 / EAN 4016215100608

5l / Nr artykułu.100622 / EAN 4016215100622

10l / Nr artykułu.100646 / EAN 4016215100646



Ta matowa farba elewacyjna jest idealna do nowych i odnawianych powłok i zachwyca dobrym kryciem i równomiernym wyglądem powierzchni. Nie starzeje się, nie żółknie i jest odporna na warunki atmosferyczne. Wytrzymała powłoka niezawodnie chroni powierzchnie zewnętrzne i zapewnia schludny, czysty wygląd elewacji przez długi czas.

- Matowa farba dyspersyjna na bazie żywicy syntetycznej
- dla niestarzejących się i nieżółknących powłok elewacyjnych
- Dobre krycie
- natrysk bezpowietrzny
- 1 litr na ok. 6 m² pojedynczej warstwy na gładkim podłożu

Obszar zastosowania

Biała farba dyspersyjna o dobrej sile krycia, przeznaczona do malowania nowych powierzchni oraz do renowacji.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, muru, płyt włókno-cementowych. Również do klejenia wapiennych, mineralnych i silikatowych powłok na zimno. Podłoże musi być suche, czyste, nośne, chłonne, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża, których nie można skonsolidować lub które nie są wystarczająco przyczepne, należy całkowicie usunąć. Podłoża o dużej chłonności, piaszczące się i kruszące należy zagruntować utrwalcaczem krzemianowym Baufan. W razie wątpliwości nałożyć warstwę próbną. Naprawić pęknięcia, dziury i nierówności odpowiednią masą szpachlową baufan (np. baufan exterior filler).

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać (farba może być tiksotropowa i gęsta) i nakładać wałkiem, pędzlem, szczotką malarską, pędzlem płaskim lub odpowiednim sprzętem natryskowym. Farbę można dostosować do konsystencji roboczej za pomocą maks. 10% utrwalcza krzemianowego Baufan. Konieczne są dwie warstwy. W przypadku malowania większych powierzchni należy pracować metodą "mokre na mokre", aby uniknąć nawarstwiania się farby. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Czas schnięcia: ok. 8 godzin w normalnych warunkach (+20 °C, 65% wilgotności względnej, umiarkowanie chłonne podłoże); dłuższy czas schnięcia w niekorzystnych warunkach. Barwienie: maksymalnie 3% uniwersalnych koncentratów barwiących (tlenki LW) Uwagi dotyczące aplikacji natryskiem bezpowietrzny: Kąt natrysku: 50° Dysza: 0,023 - 0,027 Ciśnienie natrysku: 120 - 180 bar.

Zużycie

Gładkie powierzchnie/drobne ziarno tynku → od 150 ml/m² Określić dokładną ilość zużycia poprzez nałożenie powłoki testowej na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura obróbki: +5 °C do +30 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przykrywać malowanych powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia. Nie wdychać rozpylonej mgły. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas używania farby. Nosić okulary ochronne (nie szklane). W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Puste pojemniki wyrzucać wyłącznie do recyklingu. Uwaga! Podczas rozpylania

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

mogą powstawać niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać aerozolu ani mgły. Podczas natryskiwania stosować filtr kombinowany A2/P2. GISCODE dla materiałów powłokowych: BSW10 Wartość graniczna LZO UE dla tego produktu: (kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010) Zawartość LZO w tym produkcie maks.: 1 g/l

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.