Klej kontaktowy

Arkusz informacji technicznych

2,5kg / Nr artykułu. 007302001 / EAN 4007955073024
700g / Nr artykułu. 007301001 / EAN 4007955073017



Bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy do bezpiecznego klejenia korka na powierzchniach podłogowych, a także styropianu®, drewnianych listew przypodłogowych, dywanów i podobnych materiałów. Niezawodnie przylega również do niechłonnych podłoży i umożliwia czystą, trwałą aplikację w pomieszczeniach.

- Idealny do układania wykładzin na schodach
- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z EC 1 plus
- natychmiast dostępny
- Nadaje się do kółek do krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12529
- Nadaje się do ogrzewania podłogowego
- Styropor® - zastrzeżony znak towarowy BASF SE

Obszar zastosowania

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Przygotowanie

Odpowiednie są podłoża mineralne, płyty wiórowe V100, płyty OSB, drewno, parkiet, laminat, linoleum, metal i podobne podłoża. Podłoże musi być suche, solidne, czyste i równe. Usunąć wosk, tłuszcz, brud, kurz i inne zanieczyszczenia. Zagruntować podłoża o dużej chłonności, wymagające szlifowania i kredowania - np. za pomocą Tiefengrund LF lub Putz- und Haftgrund. Szorstkie i nierówne powierzchnie podłogowe wyrównać masą szpachlową. Wykładziny przeznaczone do klejenia muszą być przygotowane, odprężone i wyrównane.

Przetwarzanie

Nałożyć klej kontaktowy na obie strony podłoża i klejonego materiału za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla, aby utworzyć zamkniętą warstwę. Pozostawić klej kontaktowy do wyschnięcia (ok. 30-90 minut w zależności od pokrycia i podłoża). Następnie ułożyć wykładzinę we właściwej pozycji i mocno docisnąć, najpierw w obszarze szwu, a następnie na całej powierzchni. Bardzo ważne jest, aby wykładzina była ułożona dokładnie, ponieważ po zetknięciu się dwóch warstw kleju nie ma już możliwości jej skorygowania. Prace na dużych powierzchniach należy wykonywać odcinkami, ponieważ wykładzinę można układać maksymalnie przez 2 godziny po wyschnięciu kleju. Po przyklejonych wykładzinach podłogowych można chodzić natychmiast i są one w pełni nośne po jednym dniu. Obróbka powierzchni najwcześniej po 24 godzinach.

Zużycie

Około 250 g/m² dla aplikacji dwustronnej

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwagi

Nie nadaje się do klejenia PVC. Należy przestrzegać wytycznych montażowych producenta podłogi. Nie stosować poniżej +15 °C temperatury obiektu i pomieszczenia lub powyżej n75% wilgotności. Pozostałości kleju należy natychmiast usunąć wodą. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Wyschnięte pozostałości materiału można usuwać wraz z odpadami domowymi lub odpadami z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.