Profesjonalny kit szklarski

Arkusz informacji technicznych

750g / Nr artykułu. 059803000 / EAN 4016818390680



Wysokiej jakości kit okienny do uszczelniania pojedynczych szyb w ramach drewnianych i metalowych. Praktyczna okrągła puszka zapewnia stabilne i czyste przechowywanie

- Wysokiej jakości kit okienny do szklenia zgodny z normą DIN 18545
- Kolor beżowy

Obszar zastosowania

Wysokiej jakości kit okienny do uszczelniania pojedynczych szyb.

Przygotowanie

Powierzchnie klejenia muszą być suche, stabilne i wolne od czynników oddzielających (kurz, tłuszcz itp.). Usunąć słabo przylegające warstwy farby. Drewniane wręgi należy wstępnie zagruntować odpowiednim podkładem. Upewnić się, że warstwy podkładu nie zawierają żadnych środków antyadhezyjnych.

Przetwarzanie

Dobrze wcisnąć kit szklarski PROFI we wręg i wygładzić powierzchnię szpachlą. W czasie schnięcia należy zapobiegać przedostawaniu się skroplin do warstwy kitu. Ponieważ kit wymaga dostępu tlenu, nie wolno montować okien podwójnych bezpośrednio po oszkleniu. Po ok. 4 - 6 tygodniach utwardzony kit należy pokryć farbą odporną na warunki atmosferyczne. Zimne lub wilgotne warunki pogodowe mogą znacząco wpłynąć na czas schnięcia.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu 12 miesięcy.

Uwagi

Należy przestrzegać przepisów zawartych w arkuszu danych BFS nr 23, DIN 18361 i DIN 18545. Nie stosować w temperaturach poniżej +5 °C. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.