

Farba wapienna 721

Arkusz informacji technicznych

/ Nr artykułu.068503208 / EAN 4016215105276



Ta gotowa do użycia farba wapienna na bazie hydratu wapna idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych wewnątrz budynków. Charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej, sprzyja utrzymaniu zrównoważonego mikroklimatu w pomieszczeniu i zachwycą naturalnym, matowym wykończeniem powierzchni. Odporna na zmywanie formuła zapewnia trwałe powłoki na podłożach mineralnych oraz pozwala uzyskać naturalne, przyjazne dla zdrowia wykończenie ścian.

- farba mineralna na bazie wodorotlenku wapnia
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Wysoki stopień bieli
- Naturalne właściwości przeciw pleśni
- Nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Biała farba wapienna do salonów, sypialni, kuchni i łazienek: regulująca wilgotność, przepuszczająca parę wodną i idealna do zapewnienia zdrowego mikroklimatu w pomieszczeniach.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na podłożach mineralnych (takich jak tynki wapienne i cementowe itp.) oraz na powierzchniach pomalowanych. Podłoże musi być twarde, suche, nośne, odporne na działanie alkaliów, wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża silnie chłonne, pyłujące i kredujące, a także powierzchnie szlifowane należy zagruntować środkiem wiążącym na bazie krzemianu.

Przetwarzanie

Farba wapienna profimur przed użyciem powinna zostać dobrze wymieszana i nałożona pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. W przypadku jednokrotnego malowania należy stosować produkt nierozcieńczony. W przypadku dwukrotnego malowania warstwę podkładową można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. Czas schnięcia: min. 8 godzin (w zależności od warunków otoczenia).

Zalecenia dotyczące natryskiwania metodą bezpowietrzną:

Przed aplikacją za pomocą urządzenia natryskowego rozcieńczyć wodą w ilości do 10% i przecedzić bez ciśnienia (szerokość siatki 0,5 mm).

Dysza: 519 – 527; ciśnienie natrysku: 120 – 170 bar

Zużycie

ok. 150 ml/m² na warstwę – w zależności od podłoża i sposobu nakładania. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez wykonanie próbnego nakładania na obiekcie.

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed dziećmi i przechowywany w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Uwagi

Należy zabezpieczyć powierzchnie, które nie mają być malowane (takie jak szkło, drewno itp.), przed rozpryskami i mgłą farby. Nie stosować przy temperaturze obiektu i pomieszczenia poniżej +5 °C. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą.

Do recyklingu należy oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Resztki w postaci płynnej należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC 08 01 12. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.