Wodoodporny klej do drewna D3

Arkusz informacji technicznych

500g / Nr artykułu. 102466 / EAN 4016215102466
1kg / Nr artykułu. 102473 / EAN 4016215102473



Wodoodporny klej do drewna zgodny z normą DIN EN 204-D3, przeznaczony do bardzo mocnego i trwałego klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, płyt drewnopochodnych, płyt OSB i laminatów. Klej nie zawiera rozpuszczalników, schnie przezroczyście i tworzy elastyczną, odporną na starzenie spoinę. Idealny do budowy mebli, prac montażowych, połączeń kołkowych i czopowych, a także klejenia na pióro i wpust o dużej nośności.

- do klejenia wodoodpornego zgodnie z normą DIN EN 204-D3
- Idealny do wszystkich rodzajów drewna, płyt OSB i laminatów
- bezrozpuszczalnikowy
- wysycha przezroczysty
- zbadane przez ift Rosenheim - Opinia biegłego nr 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-pl-01) z dnia 23/09/2011 r.
- do wnętrz i na zewnątrz

Obszar zastosowania

Baufan Wood Glue D3 nadaje się do klejenia wszystkich dostępnych na rynku rodzajów drewna, materiałów drewnopochodnych i laminatów.

Przygotowanie

Należy odpowiednio przygotować klejone elementy. Powierzchnie klejenia muszą być czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Idealna wilgotność drewna wynosi 8-12%. Wyższa wilgotność wydłuża czas wiązania.

Przetwarzanie

Nałożyć klej do drewna Baufan D3 z obu stron za pomocą pędzla lub grzebienia do kleju. Całkowita ilość kleju powinna wynosić 150-200 g/m². Po możliwie najkrótszym czasie odparowania, docisnąć łączone elementy, gdy są jeszcze wilgotne. Nacisk powinien wynosić około 1 N/mm² i powinien być utrzymywany przez około 15 minut. W przypadku desek laminowanych nacisk można zwiększyć do 3 N/mm², a czas dociskania do 30 minut. Podczas układania wstępnie wykończonego parkietu lub podłogi laminowanej, nałóż klej do drewna D3 firmy baufan pasmami po obu stronach pióra, dociśnij elementy podłogi do siebie i stuknij je. Nadmiar kleju należy natychmiast wytrzeć wilgotną szmatką. Należy zawsze przestrzegać wytycznych producenta podłogi dotyczących klejenia. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Zużycie

w zależności od podłoża ► od 150 do 200 g/m²

Przechowywanie

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: co najmniej + 5 °C dla materiału i powietrza obiegowego Czas suszenia zależy od temperatury przetwarzania. Wilgotność względna powyżej 90%, zwłaszcza w połączeniu z niskimi temperaturami, może znacząco wpłynąć na czas schnięcia i właściwości jakościowe. GISBAU - GISCODE dla materiałów instalacyjnych: D1 Kod odpadu nr 080410. Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie puste pojemniki. Wysuszone pozostałości materiału można utylizować zgodnie z kodem odpadu 080410 (odpady klejów i uszczelniaczy z wyjątkiem tych objętych kodem 080409) lub 170904 (zmieszane

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem tych objętych kodami 170901, 170902 i 170903) lub jako odpady z gospodarstw domowych.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.