Utrwalacz do wykładzin podłogowych i włóknin

Arkusz informacji technicznych



3kg / Nr artykułu. 102763 / EAN 4016215102763
5kg / Nr artykułu. 102770 / EAN 4016215102770
10kg / Nr artykułu. 102787 / EAN 4016215102787

Gotowe do użycia mocowanie do wykładzin podłogowych z PVC i CV, a także dywanów z podłożem z włókniny, tkaniny, tkaniny i pianki. Wykładziny pewnie przylegają, nie tworzą pęcherzy i można je później usunąć bez uszkodzenia podłogi (szczególnie zalecane w przypadku wynajmowanych mieszkań). Nadaje się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym i do użytku z kółkami do krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12529.

- do wykładzin dywanowych z włókniną, tekstylnych, tkaninowych i piankowych, a także wykładzin podłogowych z PVC i CV
- Łatwy do usunięcia wodą
- Bezpieczna przyczepność
- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z EC 1
- bezrozpuszczalnikowy
- Nadaje się do obciążeń z kółek krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12529
- Nadaje się do ogrzewania podłogowego
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Mocowanie do wykładzin PCV/CV i dywanów. Pewne przyleganie bez pęcherzyków powietrza, z możliwością późniejszego usunięcia. Idealne do mieszkań wynajmowanych, również w przypadku ogrzewania podłogowego i obciążenia spowodowanego kółkami krzeseł.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na jastrych cementowy, płytki, wykładziny PCV, płyty wiórowe V100, parkiet zabezpieczony powłoką wodoodporną oraz podobne podłoża odporne na wilgoć. Podłoże musi być czyste, trwale suche, równe, nośne oraz wolne od środków antyadhezyjnych (np. pyłu, tłuszczu i wosku). W przypadku chropowatych lub nierównych podłoży zalecamy wyrównanie za pomocą masy wyrównującej do podłóg. Podłoża silnie chłonne, piaszczyste i porowate należy wstępnie przygotować za pomocą preparatu baufan Tiefgrund LF. Wykładzina podłogowa przeznaczona do klejenia musi być aklimatyzowana, ułożona na płasko i rozciągnięta.

Przetwarzanie

Rozłożyć wykładzinę, przyciąć ją z grubsza i zawinąć w połowie. Na podłoże nałożyć klej za pomocą wałka z krótkim włosiem lub szpachli zębatej (zębowanie A2). Po upływie wymaganego czasu odparowania ułożyć wykładzinę i równomiernie ją docisnąć. W przypadku podłoży chłonnych lub wykładzin przepuszczających parę wodną czas odparowania wynosi ok. 15 minut; podczas układania wykładzin nieprzepuszczalnych (np. z PVC) na podłożach niechłonnych należy zachować czas odparowania wynoszący co najmniej 30 minut. Drugą połowę wykładziny należy zamocować w ten sam sposób. W razie potrzeby obciążyć krawędzie i połączenia.

Resztki środka mocującego należy usunąć czystą wodą. Narzędzia należy wyczyścić czystą wodą natychmiast po użyciu.

Czas schnięcia zależy od temperatury podczas nakładania. Wilgotność względna powietrza powyżej 90%, zwłaszcza w połączeniu z niskimi temperaturami, może znacząco wpłynąć na czas schnięcia i właściwości użytkowe.

Późniejsze usuwanie wykładziny:
Po późniejszym usunięciu wykładziny pozostałości po mocowaniu można usunąć za pomocą wody i środka do usuwania tapet baufan. Pozostawić roztwór na ok. 15 minut, zeskrobać pozostałości plastikową szpachlą i dokładnie spłukać wodą.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Zużycie
ok. 200–250 g/m²

Przechowywanie
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +10 °C do +30 °C dla materiału, powietrza w pomieszczeniu i podłoża

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów wykładzin dotyczących układania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania kleju. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Płynne resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.