# Wypełniacz wnętrza

Arkusz informacji technicznych




500g / Nr artykułu. 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Nr artykułu. 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Nr artykułu. 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Nr artykułu. 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Nr artykułu. 101254 / EAN 4016215101254

Szpachlówka na bazie gipsu, wzmocniona celulozą, przeznaczona do powierzchni ściennych i sufitowych w pomieszczeniach. Doskonale nadaje się do wypełniania pęknięć i dziur, wygładzania nierówności, mocowania kołków, fugowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do modelowania.

- do wypełniania, wygładzania i modelowania
- elastyczna masa szpachlowa na bazie gipsu
- z metylocelulozą dla optymalnej przyczepności
- Łatwe i bezpieczne przetwarzanie
- Czas przygotowania: 60 minut
- twardnieje bez pękania
- stanowi idealne podłoże pod farby, tapety itp.

## Obszar zastosowania

Elastyczna szpachlówka na bazie gipsu do ścian i sufitów.

## Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (tynki betonowe, gipsowe, wapienne i cementowe, mur itp.), a także do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknistych. Nie nadaje się do szkła, metalu, tworzyw sztucznych i drewna. W przypadku powierzchni wewnętrznych narażonych na wilgoć oraz na zewnątrz zalecamy stosowanie szpachli zewnętrznej baufan.

Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu. Należy usunąć luźne fragmenty. Bardzo gładki beton oraz podłoża silnie chłonne, piaskujące i kredujące należy wstępnie zagruntować preparatem baufan Tiefgrund LF.

## Przetwarzanie

Wsypać 2 części mieszanki szpachlówki wewnętrznej „baufan” do 1 części czystej, zimnej wody i mieszać, aż powstanie pastowata, pozbawiona grudek masa (proporcje mieszania: 1 kg szpachlówki wewnętrznej „baufan” – ok. 600 ml wody). Odstawić przygotowaną masę na około trzy minuty, a następnie ponownie wymieszać. Przygotowana masa szpachlowa zachowuje przydatność do obróbki przez około 1 godzinę i nie wolno jej później rozcieńczać.

baufan Innen-Spachtel należy nakładać szpachlą lub kielnią wygładzającą i wygładzać do uzyskania równej powierzchni. Masa szpachlowa łatwo się wygładza, a po całkowitym wyschnięciu można ją w razie potrzeby dopracować szlifierką. Aby podczas prac naprawczych ujednolicić chłonność powierzchni, zaleca się po całkowitym wyschnięciu ponowne pokrycie wygładzonych miejsc lub nawet całej powierzchni preparatem baufan Tiefgrund LF.

## Zużycie

ok. 1 kg proszku na m² przy grubości warstwy 1 mm

## Przechowywanie

Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym i suchym miejscu.

## Uwagi

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować przy temperaturze przedmiotu i otoczenia poniżej +5 °C. Po użyciu narzędzia należy umyć wodą.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki są dostępne na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Utwardzone resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane (kod odpadu EWC 17 08 02).



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Wskazówka:**
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.