

## Cola para madeira à prova de água D3

### Ficha de informação técnica

500g / Item no.102466 / EAN 4016215102466

1kg / Item no.102473 / EAN 4016215102473



Cola para madeira à prova de água, em conformidade com a norma DIN EN 204-D3, para uma colagem de alta resistência e duradoura em interiores e exteriores. Adequada para todos os tipos de madeira, painéis de derivados de madeira, OSB e laminados. A cola é isenta de solventes, seca de forma transparente e forma uma junta elástica e resistente ao envelhecimento. Ideal para a construção de móveis, trabalhos de montagem, uniões de cavilhas e espigas, bem como colagem de linguetas e ranhuras com elevada capacidade de carga.

- para colagem à prova de água de acordo com a norma DIN EN 204-D3
- Ideal para todos os tipos de madeira, placas OSB e laminados
- sem solventes
- seca transparente
- testado pelo ift Rosenheim - Parecer n.º 11-002804-PR01 (PB GAS-K01-11-en-01) de 23/09/2011
- para interiores e exteriores

### Domínio de aplicação

A cola para madeira baufan D3 é adequada para colar todos os tipos de madeira comercialmente disponíveis, materiais à base de madeira e laminados.

### Preparação

Preparar corretamente as peças a colar. As superfícies de colagem devem estar limpas e isentas de gordura e pó. O teor ideal de humidade da madeira é de 8-12 %. Uma humidade mais elevada prolonga o tempo de presa.

### Processamento

Aplicar a cola para madeira baufan D3 em ambos os lados com um pincel ou pente de cola. A quantidade total de aplicação deve ser de 150 - 200 g/m². Após o menor tempo possível de flash-off, pressionar as partes a serem unidas enquanto ainda húmidas. A pressão de prensagem deve ser de cerca de 1 N/mm² e deve ser mantida durante cerca de 15 minutos. Para tábuas laminadas, a pressão de prensagem pode ser aumentada para 3 N/mm² e o tempo de prensagem para 30 minutos. Ao colocar parquet pré-acabado ou pavimento laminado, aplique a Cola para Madeira baufan D3 em cordões em ambos os lados da lingueta, empurre os elementos do pavimento juntos e bata-os. Limpe imediatamente qualquer excesso de cola com um pano húmido. Respeite sempre as diretrizes de cola do fabricante do pavimento. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

### Consumo

dependendo do substrato ► de 150 - 200 g/m²

### Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

### Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 5 °C para o material e o ar circulante O tempo de secagem depende da temperatura de processamento. Uma humidade relativa superior a 90%, especialmente em conjunto com baixas temperaturas, pode afetar significativamente o tempo de secagem e as propriedades de qualidade. GISBAU - GISCODE para materiais de instalação: D1 Código de resíduos n.º 080410. Apenas os recipientes vazios devem ser enviados para

### Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados de acordo com o código de resíduos n.º 080410 (resíduos de colas e vedantes, com exceção dos abrangidos pelo código 080409) ou 170904 (resíduos mistos de construção e demolição, com exceção dos abrangidos pelos códigos 170901, 170902 e 170903) ou como resíduos domésticos.

**Dica:**

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.