Poder adesivo do papel de parede

Ficha de informação técnica

200g / Item no. 102558 / EAN 4016215102558



Pasta de metilcelulose de alta qualidade com uma resistência à humidade particularmente elevada para trabalhos profissionais de papel de parede. Ideal para papéis de parede pintáveis e para utilização versátil em papéis de parede de madeira, texturizados e não tecidos, papéis de parede de madeira não tecidos, vinílicos e com relevo, bem como papel de parede em rolo. Fácil de misturar e aplicar uniformemente, garante uma aderência fiável e resultados limpos e duradouros.

- para papéis de parede texturizados, com relevo, não-tecidos e vinílicos, papel de parede woodchip e woodchip não-tecido
- fabricado em metilcelulose de alta qualidade com resina sintética
- Elevada resistência à humidade quando pintado por cima
- Forte aderência inicial e força adesiva
- Muito boa ajustabilidade dos painéis de papel de parede
- Pronto a utilizar em 15 minutos
- maquinável
- seca transparente
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Pasta de papel de parede para papel de parede de papel, vinil, não tecido e lascas de madeira. Resistência à humidade muito elevada, ideal para papel de parede texturizado e papel de parede de aparas de madeira pintável.

Preparação

O substrato deve estar seco, estável e isento de pó e gordura. Remover o papel de parede velho e mal aderente e desempastar com o removedor de papel de parede baufan. Reparar fissuras e buracos com massa de enchimento interior baufan ou massa super adesiva decomur. Pré-tratar substratos altamente absorventes, lixados e com giz com baufan Deep Penetrating Primer LF ou pré-pasta (proporção 1:40). Para facilitar a mudança do papel de parede mais tarde, é aconselhável preparar o substrato com o Primário para Mudança de Papel de Parede baufan, especialmente para papéis de parede laváveis.

Processamento

Proporção de mistura: Pré-colagem: Misturar 1:40 = 8,0 litros de água = 60-80 m² Papel de parede áspero: Misturar 1:20 = 4,0 litros de água = 20-25 m² Papel de parede texturizado, não tecido, vinil, com relevo e pesado: Misturar 1:20 = 4,0 litros de água = 22-25 m² Verter a pasta em água limpa e fria, mexendo vigorosamente e voltar a mexer após 2 - 3 minutos. Voltar a mexer vigorosamente após cerca de 15 minutos. Aplique a pasta no papel de parede com um pincel ou uma máquina de papel de parede, junte as tiras de papel de parede e aplique depois de um tempo de imersão suficiente. Remover imediatamente os restos de pasta com um pano húmido. Não pintar sobre o papel de parede colado até a pasta estar completamente seca. Siga as instruções de utilização do fabricante do papel de parede. Para aumentar a força adesiva de papéis de parede especiais pesados e fibra de vidro, pode ser adicionada uma lata de baufan Wallcovering Adhesive 750 g por pacote de baufan Kraft-Kleister 200 g. O baufan Kraft-Kleister é resistente à cal e ao cimento. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.