# Papel de revestimento

Ficha de informação técnica

1kg / Item no. 102107 / EAN 4016215102107




Para uma preparação óptima do substrato antes da aplicação do papel de parede. O maculado celular alisa os rebocos ásperos e irregulares, preenche os poros de forma fiável e iguala as diferentes absorções. Isto garante uma aderência homogénea do papel de parede e facilita muito a aplicação do papel de parede. Ideal para preparar superfícies de parede para um resultado de colocação de papel de parede limpo, uniforme e profissional em interiores.

- Pré-tratamento do substrato antes da aplicação do papel de parede
- Para alisar superfícies de gesso rugosas e com poros grossos
- regula a absorção
- para aplicação com pincel e espátula
- Permeável ao vapor de água e respirável
- sem conservantes

## Domínio de aplicação

Maculado celular como base de papel de parede escovável e espátula para rebocos rugosos. Alisa, preenche os poros, regula a absorção e melhora a aderência.

## Preparação

Todos os substratos devem estar limpos, secos, sólidos, absorventes e isentos de agentes desmoldantes. Utilizar o baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar a resistência. Os substratos que não podem ser consolidados ou que não aderem suficientemente devem ser completamente removidos. Reparar as fissuras, buracos e rupturas com baufan interior filler. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste.

## Processamento

Misturar o conteúdo da embalagem na quantidade adequada de água limpa e fria. Relação de mistura: Misturar 1 kg de maculado celular baufan com aproximadamente 6 litros de água. Após um tempo de inchamento de cerca de 30 minutos, a capacidade de espalhamento pode ser optimizada adicionando mais. Pode ser aplicado com um rolo, pincel, trincha ou trincha plana. Se o baufan Zell-Makulatur tiver de ser nivelado, por exemplo, para nivelar reboco grosso, reduzir a quantidade de água em conformidade. (1 kg de pó para 4 - 5 litros de água). Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Como o baufan Zell-Makulatur não contém conservantes, o produto misturado deve ser utilizado imediatamente. Tempo de secagem: aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem é correspondentemente mais longo.

## Consumo

1 kg é suficiente para cerca de 20 - 25 m² - dependendo do método de aplicação e do estado do substrato Determinar a quantidade exacta utilizada através de uma aplicação experimental no objeto.

## Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

## Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Código do produto M-DF01



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Dica:**
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.