Enchimento de azulejos e superfícies

Ficha de informação técnica

5kg / Item no. 103647 / EAN 4016215103647



Massa de nivelamento fina, reforçada com plástico, para reparar, alisar e nivelar superfícies interiores de paredes e tectos. Impressiona pela óptima aderência, mesmo em substratos difíceis, como azulejos, betão ou placas de gesso. Fácil de aplicar, muito fácil de lixar e também adequado para espaços húmidos. Ideal para preparar superfícies lisas e uniformes para trabalhos posteriores de pintura, revestimento ou papel de parede.

- Massa de nivelamento branca, muito fina, à base de cimento especial
- Ideal para reparar, alisar, encher e rejuntar
- Óptima aderência mesmo em substratos difíceis, como superfícies pintadas e azulejos
- Também para espaços húmidos
- Muito boas propriedades de lixagem
- para interiores
- Baixo teor de cromato, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, anexo XVII (47)

Domínio de aplicação

Massa de enchimento para azulejos e superfícies para interiores e ambientes húmidos. Adere a azulejos, betão e gesso, ideal para alisar, encher e rejuntar, fácil de lixar. Na casa de banho.

Preparação

O suporte deve estar seco, sólido, limpo e isento de poeiras e gorduras. Remover peças soltas, tintas mal aderentes e revestimentos elásticos. Pré-tratar substratos altamente absorventes, lixados e com giz com baufan Deep Primer LF. Limpar e desengordurar cuidadosamente azulejos e outros substratos não absorventes.

Processamento

Mistura: Polvilhar 2 partes de baufan Tile and Surface Filler em 1 parte de água limpa e fria e mexer até obter uma mistura sem grumos (proporção de mistura: 1 kg de pó + 500 ml de água). A massa de nivelamento preparada permanece trabalhável durante cerca de 40 minutos. Aplicar a massa de nivelamento de azulejos e superfícies baufan com uma espátula ou espátula de alisamento (espessura da camada de 0 a 20 mm). A massa de nivelamento é fácil de alisar e de feltrar e, se necessário, pode ser muito bem lixada após a secagem. Depois de lixar, é necessário tratar as áreas lixadas com baufan Deep Primer LF.

Consumo

1 kg de pó por 1 m² a 1 mm de espessura de aplicação

Armazenamento

Manter a embalagem bem fechada num local fresco e seco

Notas

Não aplicar abaixo de +5 °C à temperatura do objeto e à temperatura ambiente. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Ter em conta a absorção e a alcalinidade variáveis ao efetuar trabalhos de reparação. As instruções dos fabricantes de tintas e colas para o pré-tratamento de substratos de cimento devem ser respeitadas. Não é adequado para exposição à humidade permanente. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material curado podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Código de resíduos nº EWC 06 02 99.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.