

Tinta de proteção

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.020319 / EAN 4016215020319

2,5l / Item no.020326 / EAN 4016215020326

5l / Item no.020357 / EAN 4016215020357

10l / Item no.020401 / EAN 4016215020401



Tinta protetora branca, altamente opaca, com película de proteção de longa duração integrada, que protege de forma fiável contra a infestação de fungos e bolores em interiores. Ideal para cozinhas, casas de banho e outras divisões húmidas. A tinta impressiona pela sua elevada opacidade, superfície resistente à abrasão e um acabamento mate e uniforme. Fácil de aplicar em substratos minerais, papel de parede e aparas de madeira e garante superfícies de parede permanentemente limpas, higiénicas e bem conservadas.

- com preservação da película para proteção a longo prazo da película de tinta contra a infestação de bolores
- Ideal para cozinhas, casas de banho e quartos húmidos
- Alta opacidade
- resistente à abrasão
- Classe de relação de contraste 2 com um rendimento de 6 m²/l
- Classe 2 de resistência à abrasão em húmido, de acordo com a norma DIN EN 13300
- para interiores

Domínio de aplicação

Tinta especial branca com elevado poder de cobertura e proteção da película contra o bolor. Para superfícies interiores de paredes e tectos, ideal para casas de banho e cozinhas.

Preparação

Para suportes como betão, alvenaria, massas de nivelamento, gesso de cimento, gesso e cal, gesso cartonado e outras paredes de gesso cartonado, revestimentos de tinta de emulsão firmemente aderentes, bem como aparas de madeira, tecido de vidro e outros papéis de parede e revestimentos de parede pintáveis. Painéis de teto feitos de poliestireno e superfícies semelhantes. O substrato deve estar seco, limpo, sólido e isento de pó e gordura. Remover do suporte o material solto, o papel de parede antigo e as tintas mal aderentes. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ficar com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado. As superfícies já infestadas com bolor devem ser limpas com o baufan Mould Remover antes de aplicar a primeira demão.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha, pincel plano ou equipamento de pulverização adequado. São necessárias duas demãos para uma proteção ótima da película. Como primário, a tinta pode ser diluída com um máximo de 10 % de água. Depois de a primeira demão ter secado, a última demão deve ser aplicada sem diluição. Ao revestir áreas maiores, trabalhar molhado sobre molhado para evitar a acumulação. Pode ser colorido com até 5 % de tinta colorida e colorida ou com um máximo de 0,2 % de concentrado de coloração universal. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Notas sobre a aplicação de spray airless: Ângulo de pulverização: 50° Bico: 0,023 - 0,027 Pressão de pulverização: 120 - 180 bar Tempo de secagem: aprox. 6 - 8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → a partir de 150 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de processamento: Não inferior a +5 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. cuidado! Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 durante a pulverização. Para dados relevantes em termos de segurança, consultar a ficha de dados de segurança. As fichas de dados de segurança actuais estão disponíveis no nosso sítio Web www.baufan.de ou em info@baufan.de.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.