Tinta para fachadas Siloxane-Star

Ficha de informação técnica



5l / Item no. 020753 / EAN 4016215020753
10l / Item no. 020753 / EAN 4016215020807

Revestimento de fachada de cor muito branca com elevado poder de cobertura, para aplicações em construções novas e renovações. Ideal como tinta de renovação para sistemas compostos de isolamento térmico. Graças à proteção duradoura da película, a pintura é resistente a algas e incrustações verdes. A tinta para fachadas destaca-se pela sua elevada permeabilidade ao vapor de água e, como revestimento resistente à chuva forte, oferece uma proteção contra as intempéries fiável e duradoura, bem como um aspeto cuidado da fachada.

- Revestimento de fachada resistente à abrasão
- Com proteção de longa duração da película contra algas e depósitos verdes
- Revestimento extra branco com elevada opacidade
- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- à prova de chuva forte
- pulverizável sem ar
- 1 litro para cerca de 6 m² para uma única demão num substrato liso

Domínio de aplicação

Tinta branca para fachadas, destinada a revestimentos permeáveis ao vapor de água e resistentes à chuva forte, com proteção de longa duração contra algas e incrustações verdes.

Preparação

Adequado para todos os suportes minerais (como reboco, betão e alvenaria), rebocos de resina sintética, bem como pinturas antigas firmemente aderentes com tintas à base de resina de silicone, silicato em dispersão e tintas em dispersão. O suporte deve estar limpo, firme, seco, resistente e isento de pó e gordura. Remova as camadas de pintura antigas que não estejam bem aderentes e o reboco solto. Elimine as incrustações de algas e bolor existentes com o baufan Algas e Bolor STOP. Trate previamente os suportes arenosos, que libertam pó e altamente absorventes com o baufan Primário LF. Aplicar corretamente uma camada de impermeabilização no reboco novo para evitar eflorescências. Repara as fissuras, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento baufan adequada.

Processamento

Agitar bem antes de utilizar e aplicar com rolo, escova, pincel, pincel de superfície ou pulverizador adequado. Para a camada de pré-aplicação, a tinta pode ser diluída com, no máximo, 5 % de água; para a camada de acabamento, aplicar sem diluir, após a primeira camada ter secado completamente. Ao revestir superfícies maiores, para evitar marcas de transição, aplique a tinta «molhado sobre molhado». Limpe os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:
aprox. 6-8 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:
Com concentrados de tonalização universais adequados ou tintas de cor pura e tintas para tonalização (até um máximo de 10 % de adição, sem comprometer as propriedades físicas da pintura total. É imperativo ter em atenção a resistência à luz e às intempéries.)

Instruções para a aplicação por pulverização airless:
Ângulo de pulverização: 50°
Bocal: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Pressão de pulverização: 120 – 180 bar

Consumo
Superfícies lisas/reboco de grão fino → a partir de 150 ml/m²
Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação de teste na superfície.

Armazenamento
Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas
Temperatura de aplicação:
+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Antes da aplicação, consulte as informações de segurança na ficha de dados de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Manter fora do alcance das crianças. Em trabalhos de pulverização, utilizar um filtro combinado A2/P2. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Não deixar que o produto entre no esgoto, em cursos de água ou no solo.

Limite de COV da UE para este produto (Cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010). Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l.

Eliminação:
Apenas entregar para reciclagem embalagens completamente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos n.º 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.