

Fixador de silicato

Ficha de informação técnica

1l / Item no.021088 / EAN 4016215021088

5l / Item no.021095 / EAN 4016215021095



Primário estabilizado à base de silicato de potássio. Consolidar o suporte e regular a absorção. Ideal também para diluir tintas de silicato.

- Primário estabilizado para vidro de água à base de silicato de potássio
- Primário para substratos minerais
- Diluente para tintas de silicato
- Altamente permeável ao vapor de água
- possui propriedades naturais contra o bolor
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Para a aplicação de primário em suportes minerais, bem como para diluir tintas de silicato.

Preparação

Adequado para suportes como superfícies de paredes e tetos em betão, rebocos de cimento e de cimento-cal, alvenaria, bem como para suportes de gesso e placas de fibrocimento. Também para pinturas antigas com boa aderência, tais como tintas à base de cal, minerais e silicatos. A superfície deve estar seca, limpa, absorvente e isenta de pó e gordura. As superfícies que não se consolidem ou que não apresentem aderência suficiente, bem como as camadas sinterizadas, devem ser completamente removidas. Em caso de dúvida, efetuar uma aplicação de teste. Repara rachas, buracos e irregularidades com uma massa de enchimento adequada da marca baufan.

Processamento

Agitar bem ou mexer antes de utilizar e aplicar com escova, pincel ou rolo. O primário pode ser aplicado sem diluir ou diluído em água na proporção de até 1:2. Em suportes muito absorventes, aplicar duas camadas de primário «molhado sobre molhado» e fazer penetrar bem. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

Tempo de secagem:

aprox. 6 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Consumo

Superfícies lisas/reboco de grão fino → a partir de 100 ml/m²

Determinar a quantidade exata necessária através de uma aplicação experimental na superfície.

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Cubra previamente as superfícies que não se destinem a ser pintadas (nomeadamente de vidro, alumínio, cerâmica e

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

materiais semelhantes). Lavar imediatamente com água quaisquer salpicos acidentais.

Não misturar com primários e tintas de outras bases.

Manter fora do alcance das crianças. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar luvas de proteção e óculos de proteção (não de vidro). Em caso de contacto com a pele, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e, se necessário, consultar um médico. Não deixar que o produto penetre no esgoto, em cursos de água ou no solo.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas através do nosso site www.baufan.de.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Código de resíduos EWC 08 01 12.

GISCODE para materiais de revestimento: BSW40

Limite de COV da UE para este produto: (Cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

Teor máximo de COV deste produto: 1 g/l

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.