Adesivo de contacto

Ficha de informação técnica

2,5kg / Item no. 007302001 / EAN 4007955073024
700g / Item no. 007301001 / EAN 4007955073017



Adesivo de contacto sem solventes para a colagem segura de cortiça em áreas de pavimento, bem como de esferovite®, rodapés de madeira, alcatifas e materiais semelhantes. Também adere de forma fiável a substratos não absorventes e permite uma aplicação limpa e duradoura em interiores.

- Ideal para colocar alcatifa em degraus
- Emissões muito baixas de acordo com a norma CE 1 plus
- imediatamente acessível
- Adequado para rodízios de cadeiras de acordo com a norma DIN EN 12529
- Adequado para aquecimento por piso radiante
- Styropor® - marca registada da BASF SE

Domínio de aplicação

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Preparação

São adequados substratos minerais, placas de aglomerado V100, placas OSB, madeira, parquet, laminado, linóleo, metal e substratos semelhantes. O substrato deve estar seco, sólido, limpo e homogéneo. Remover cera, gordura, sujidade, pó e outros contaminantes. Aplicar um primário em substratos muito absorventes, que necessitem de ser lixados e que possam ficar com giz - por exemplo, com Tiefengrund LF ou Putz- und Haftgrund. Nivelar superfícies de pavimento ásperas e irregulares com massa de nivelamento de pavimentos. Os revestimentos a colar devem estar condicionados, relaxados e nivelados.

Processamento

Aplicar a cola de contacto em ambos os lados do substrato e do material a colar, utilizando um rolo de pelo curto ou um pincel para criar uma película fechada. Deixar secar a cola de contacto até secar de forma transparente (cerca de 30 a 90 minutos, dependendo do revestimento e do substrato). Em seguida, colocar o revestimento na posição correta e pressionar firmemente, primeiro na zona da junção e depois em toda a superfície. É essencial que o pavimento seja colocado com precisão, uma vez que já não é possível corrigi-lo depois de as duas camadas de cola terem entrado em contacto. Trabalhe em grandes áreas por secções, uma vez que o pavimento pode ser colocado durante um máximo de 2 horas depois de a cola ter secado de forma transparente. Os revestimentos de pavimentos colados podem ser pisados imediatamente e têm capacidade de carga total ao fim de um dia. O tratamento de superfície deve ser efectuado, no mínimo, após 24 horas.

Consumo

Aprox. 250 g/m² para aplicação em dupla face

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo. Manter fora do alcance das crianças.

Notas

Não é adequado para a colagem de PVC. Devem ser respeitadas as diretrizes de instalação do fabricante do pavimento. Não utilizar abaixo de +15 °C de temperatura do objeto e temperatura ambiente ou acima de n75 % de humidade. Remover imediatamente os resíduos de cola com água. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou com o lixo do estaleiro. Eliminar os resíduos não curados de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.