Multifluido Olafirn MF

Ficha de informação técnica

1l / Item no. 520212 / EAN 4007954146026



Concentrado isolante para a neutralização segura de substratos alcalinos contendo cal e cimento. Reduz o excesso de alcalinidade, evita a eflorescência e assegura uma base uniforme e adesiva para os revestimentos subsequentes. Ideal para o pré-tratamento do substrato.

- Evita danos na pintura e manchas
- Para o pré-tratamento de novas áreas de reboco
- Endurece e sela superfícies de gesso friáveis e lixadas
- Contra a eflorescência de sais de cal solúveis
- combater o salitre de alvenaria na sua fase inicial
- Primário na técnica da tinta de silicato
- Pode ser diluído até 1:4 com água

Domínio de aplicação

OLAFIRN neutraliza e compacta os suportes calcários e cimentícios, previne as eflorescências e as manchas e isola as marcas de água e de fuligem.

Preparação

O reboco fresco e o betão devem estar completamente endurecidos antes do tratamento com OLAFIRN. Não fluoretar o reboco fresco durante 14 dias. Remover as partículas soltas do suporte.

Processamento

Diluir o OLAFIRN com água numa proporção de 1:4 e aplicar a solução duas vezes na superfície com um pincel. Os recipientes e as ferramentas devem ser resistentes aos ácidos e devem ser limpos com água imediatamente após a utilização. Após a secagem, enxaguar novamente com água as superfícies tratadas. Proteger os materiais não resistentes aos ácidos (por exemplo, mármore, vidro, azulejos, etc.) dos salpicos e, se necessário, enxaguar imediatamente com água.

Consumo

1 litro é suficiente para cerca de 10-12 m² quando aplicado duas vezes

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: pelo menos + 5 °C para o material e o ar circulante Código de resíduos n.º 060106 Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem. Os resíduos de material podem ser eliminados como solução ou secos de acordo com o código de resíduos n.º 170904 (resíduos mistos de construção e demolição), de acordo com o código de resíduos n.º 060106 (outros ácidos) ou como resíduos domésticos.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.