Betonkontakt 710

Ficha de informação técnica

/ Item no. 069404208 / EAN 4016215105009



Este primário de aderência à base de água foi especialmente desenvolvido para suportes minerais lisos e garante uma melhoria fiável da aderência antes dos trabalhos subsequentes de reboco e envelhação. É resistente a álcalis, não contém solventes nem plastificantes e cria uma superfície com boa aderência. A coloração avermelhada permite uma fácil verificação visual da aplicação – ideal para betão e suportes semelhantes em ambientes interiores.

- Primário de aderência para superfícies minerais lisas
- elevada resistência aos álcalis
- com uma coloração avermelhada
- sem solventes
- para interiores

Domínio de aplicação

Primer de aderência para betão, tetos e superfícies minerais em ambientes interiores: melhora de forma fiável a aderência em substratos lisos e pouco absorventes!

Preparação

A superfície de apoio deve ser resistente, seca e isenta de partículas soltas e de agentes separadores (óleo de cofragem, produtos de pós-tratamento, etc.). Deve excluir-se a presença de humidade e a penetração de humidade proveniente da superfície de apoio. Cubra as áreas que não vão ser tratadas, uma vez que os salpicos serão difíceis de remover posteriormente.

Processamento

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Consumo

aprox. 250 g/m² por demão – dependendo do suporte. Determinar a quantidade exata de aplicação através de um teste no próprio objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e do ambiente for inferior a +5 °C. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água. Na aplicação por pulverização, não inalar a névoa pulverizada. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.
Apenas enviar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.