

# Sticlă de apă cu potasiu

## Fișă cu informații tehnice

11 / Articolul nr.021118 / EAN 4016215021118



Vitria de potasiu consolidează suporturile minerale prin silicifiere. Grundul mineral reduce și uniformizează capacitatea de absorbție a suportului. Potrivit pentru interior și exterior.

- grund mineral
- grunduiește și consolidează tencuielile de șlefuit
- Pretratarea substratului pentru vopsele silicate
- întărește fără formarea de pelicule
- Foarte permeabil la vapori de apă
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți
- pentru interior și exterior

### Domeniu de aplicare

Soluție de silicat de potasiu pentru consolidarea suporturilor minerale și pentru reglarea capacității de absorbție. Ideală ca tratament preliminar al suportului înainte de aplicarea vopselelor pe bază de silicat.

### Pregătire

Pentru toate substraturile minerale, cum ar fi betonul, zidăria, materialele de nivelare, tencuiala de ciment și var. Îndepărtează straturile de vopsea vechi, cu aderență slabă și tencuiala desprinsă.

### Procesare

Aplicați sticla de potasiu cu o pensulă sau cu un pulverizator adecvat (în cazul aplicării prin pulverizare, nu inhalați aerosolul). În funcție de gradul de absorbție al suportului, sticla de potasiu poate fi diluată cu apă în proporție de până la 1:3 (soluția diluată trebuie utilizată imediat). Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Timp de uscare:

aprox. 6 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

### Consum

În funcție de substrat → de la 100 - 200 ml/m<sup>2</sup> Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

### Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

### Note

Temperatura de aplicare:

Cel puțin +5 °C pentru produs, aerul din încăperea și suport.

Înainte de aplicare, respectați indicațiile de siguranță din fișa cu date de securitate. Puteți obține fișele cu date de securitate actualizate de pe site-ul nostru [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. Acoperiți cu folie suprafețele care nu urmează să fie tratate. Evitați stropirea pe

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

sticlă, aluminiu, ceramică, marmură și materiale similare. Îndepărtați imediat cu apă stropirile accidentale. Asigurați o aerisire suficientă în timpul aplicării și uscării. Se va evita consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul utilizării. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

baufan Kali-Wasserglas nu se poate aplica ca strat final pe suprafețele vizibile.

Cod produs: M-SK02

Valoarea limită a COV în UE pentru acest produs (cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 0,1 g/l.

**Indicație:**

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.