

Vopsea acrilică pentru fațade EXTRA

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.020623 / EAN 4016215020623

5l / Articolul nr.020654 / EAN 4016215020654

10l / Articolul nr.020708 / EAN 4016215020708



Această vopsea de fațadă rezistentă la intemperii impresionează prin opacitatea sa ridicată și prin finisajul uniform, mat. Este stabilă la UV, impermeabilă la ploaia torențială și deosebit de rezistentă la influențele externe. Ideală pentru acoperiri noi și de renovare, asigură fațade durabile, bine întreținute, cu un aspect modern.

- Acoperire mată cu opacitate ridicată
- Rezistent la intemperii și UV-stabil
- rezistent la abraziune
- pulverizabil fără aer
- 1 litru pentru aprox. 6 m² pentru un singur strat pe un substrat neted

Domeniu de aplicare

Vopsea în emulsie pentru acoperiri de fațadă rezistente la intemperii și la ploi torențiale - non-gălbuie, rezistentă la alcalii și adecvată și pentru interior.

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale (cum ar fi beton, zidărie, straturi de nivelare, ciment, gips și tencuială de var), straturi de vopsea emulsie cu aderență fermă. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialul liber și straturile de vopsea cu aderență slabă de pe suport. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat (de exemplu, mastic de exterior baufan).

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Ca grund, vopseaua poate fi diluată cu max. 10 % apă. Aplicați nediluat ca strat de acoperire după ce primul strat de vopsea s-a uscat. Atunci când acoperiți suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Vopseaua nu trebuie aplicată în lumina directă a soarelui, în vânt puternic sau acolo unde există risc de ploaie. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 5 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu maximum 10% concentrate de colorare universale sau vopsea colorantă și colorantă completă. Observații privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosoli sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.