

Vopsea de fațadă silicatată

Fișă cu informații tehnice

5l / Articolul nr.021064 / EAN 4016215021064

10l / Articolul nr.021071 / EAN 4016215021071



Această vopsea pentru fațade din silicat de înaltă calitate este ideală pentru substraturile minerale și impresionează prin acoperirea foarte mare și aspectul mat natural. Nu conține conservanți, este rezistentă la intemperii și stabilă la UV. Datorită permeabilității sale ridicate la difuzie, fațada rămâne respirabilă și protejată permanent - pentru suprafețe exterioare durabile și bine întreținute.

- Vopsea cu dispersie de silicat fără conservanți în conformitate cu DIN 18363
- pentru substraturi minerale
- Opacitate foarte mare
- Rezistent la intemperii și stabil la UV
- Permeabilitate foarte mare la vaporii de apă
- Nivel de luciu mat opac
- pulverizabil fără aer
- 1 litru pentru aprox. 6 m² pentru un singur strat pe un substrat neted

Domeniu de aplicare

Vopsea de fațadă din silicat cu dispersie conform DIN 18363 pentru acoperiri deosebit de permeabile la vaporii de apă

Pregătire

Pentru toate substraturile minerale din beton, tencuieli din ciment și var-ciment, zidărie, plăci din fibrociment. De asemenea, pentru straturile reci adezive de var, minerale și siliciți. Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Substraturile care nu pot fi consolidate sau care nu sunt suficient de aderente trebuie îndepărtate complet. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu baufan Silicate Fixative. În caz de îndoială, aplicați un strat de probă. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare baufan adecvat (de exemplu, mastic de exterior baufan).

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare (vopseaua poate fi tixotropică și groasă) și se aplică cu o rolă, perie, pensulă, pensulă plată sau echipament de pulverizare adecvat. Vopseaua poate fi ajustată la o consistență de lucru cu max. 10 % fixator de silicat baufan. Sunt necesare două straturi. În cazul acoperirii unor suprafețe mai mari, lucrați umed pe umed pentru a evita acumulările. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Timp de uscare: aprox. 8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorare: Cu maximum 3% concentrate de colorare universale (tipuri de oxid LW) Observații privind aplicarea prin pulverizare airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 - 0,027 Presiune de pulverizare: 120 - 180 bar

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 150 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aerul circulant și substrat Nu acoperiți suprafețele care urmează să fie vopsite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

inhalăți ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție (nu din sticlă). În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalăți aerosolul sau ceața. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare. GISCODE pentru materialele de acoperire: BSW10 Valoarea limită COV UE pentru acest produs: (Cat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010)
Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.