

## Filler interior

### Fișă cu informații tehnice

500g / Articolul nr.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Articolul nr.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Articolul nr.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Articolul nr.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Articolul nr.101254 / EAN 4016215101254



Pastă de glet pe bază de gips, întărită cu celuloză, destinată suprafețelor de pereți și tavane din interior. Este ideală pentru umplerea fisurilor și a găurilor, netezirea suprafețelor denivelate, fixarea diblurilor, chituiră plăcilor de gips-carton și modelare.

- pentru umplere, netezire și modelare
- pastă de șaplarie maleabilă pe bază de gips
- cu metilceluloză pentru aderență optimă
- Procesare ușoară și sigură
- Timp de procesare: 60 de minute
- se întărește fără să crape
- constituie un suport ideal pentru vopsele, tapet și alte materiale similare.

### Domeniu de aplicare

Pastă de șpaclat flexibilă, pe bază de gips, pentru suprafețele pereților și tavanelor.

### Pregătire

Pentru toate suprafețele minerale (tencuială de beton, gips, var și ciment, zidărie etc.), precum și pentru plăci de gips-carton și plăci din fibră de gips. Nu este adecvat pentru sticlă, metal, plastic și lemn. Pentru suprafețele interioare expuse la umiditate și pentru utilizarea în exterior, recomandăm baufan Außenspachtel.

Suportul trebuie să fie uscat, stabil, fără praf și grăsime. Îndepărtați părțile desprinse. Pretratați betonul foarte neted și suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau cretează, cu grundul de adâncime baufan LF.

### Procesare

Se toarnă 2 părți de tencuială de interior baufan într-o parte de apă curată și rece și se amestecă până se obține o pastă omogenă, fără cocloașe (raport de amestec: 1 kg tencuială de interior baufan – aprox. 600 ml apă). Lăsați amestecul să se odihnească aproximativ trei minute, apoi amestecați din nou. Amestecul de șpaclu rămâne gata de utilizare timp de aproximativ 1 oră și nu trebuie diluat ulterior.

Aplicați baufan Innen-Spachtel cu o spatulă sau o mistrie și neteziți până la nivelul suprafeței. Pasta de gletare se netezește ușor și, după uscare completă, poate fi șlefuită dacă este necesar. Pentru a uniformiza capacitatea de absorbție a suprafeței în cazul lucrărilor de rețușare, se recomandă ca, după uscare completă, zonele tencuite sau chiar întreaga suprafață să fie tratate încă o dată cu grundul baufan Tiefgrund LF.

### Consum

aprox. 1 kg de pulbere pe m<sup>2</sup> la o grosime de aplicare de 1 mm

### Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, într-un loc răcoros și uscat.

### Note

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A nu se utiliza la temperaturi sub +5 °C, atât pentru produs, cât și pentru temperatura ambiantă. Curățați uneltele cu apă după utilizare.

### Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Înainte de utilizare, respectați informațiile relevante privind siguranța din fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material întărit pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier (cod de deșeuri EWC 17 08 02).

**Indicație:**

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.