Клей для обоев Extra Special в суперэкономной упаковке

Технический информационный листок



500g / Артикул отсутствует. 330310 / EAN 4007955027010
1kg / Артикул отсутствует. 330312 / EAN 4007955027027

Эта обойная паста идеально подходит для наклеивания светлых и обычных обоев на штукатурку, бетон, гипс и гипсокартон. Он обеспечивает надежную адгезию и равномерное нанесение, особенно на грубые основания. Проверенная формула обеспечивает чистый результат и надежную фиксацию для классических обойных работ.

- Высокая наполняющая способность
- Готовность к использованию примерно через 30 минут

Область применения

Для наклеивания легких и тяжелых бумажных обоев на штукатурку, бетон, гипс, гипсокартон и т.д.

Подготовка

Основание должно быть сухим, гладким, чистым, прочным и не содержать разделительных веществ. Удалите все слои грунтовки, остатки обоев и отвалившуюся краску. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте PUFAS Deep Penetrating Primer LF. Водорастворимые загрязнения в основании, которые могут проникнуть во время оклейки обоями, следует удалить с помощью пятновыводителя PUFAS.

Обработка

Засыпьте содержимое пакета в чистую холодную воду и продолжайте перемешивать в течение короткого времени. Через 30 минут снова хорошо перемешайте. Соедините отрезанные куски обоев вместе и, после достаточного времени выдержки, нанесите клей встык. Для тяжелых обоев, слабо впитывающих оснований и для повышения влагостойкости добавьте 750 мл банки PUFAS Latex Binder или 750 г PUFAS Wallcovering Adhesive к 3-4 литрам готовой пасты. В любом случае следуйте инструкциям производителя обоев. Инструменты сразу же после использования промыть водой. Соотношение компонентов для упаковки 500 г: Готовая паста: Смешать 1:25 = 12,5 л воды = ок. 70 м² Легкие бумажные обои: Смешать 1:20 = 10 л воды = 50-60 м² Грубые обои: Смешать 1:15 = 7,5 л воды = 35-40 м² Тяжелые бумажные обои: Смешать 1:10 - 1:12 = 5-6 л воды = 25-30 м² Соотношение компонентов для упаковки 1 кг: Готовая паста: Смешать 1:25 = 25 л воды = ок. 140 м² легкие бумажные обои: 1:20 = 20 литров воды = 100-120 м² древесно-стружечные обои: 1:15 = 15 литров воды = 70-80 м² тяжелые бумажные обои: 1:10 - 1:12 = 10-12 литров воды = 50-60 м²

Хранение

Хранить в сухом и прохладном месте!

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.