

Грунтовка - белая краска

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.124758 / EAN 4016215124758



Эта грунтовка создает идеальную основу для высококачественных внутренних и наружных покрытий. Она обеспечивает оптимальную подготовку основания и способствует равномерному и безопасному нанесению последующих слоев эмульсионных красок и красок на основе силиконовых смол, а также внутренних слоев эмульсионных силикатных красок. Для надежных результатов и чистого, долговечного покрытия.

- Белая непрозрачная специальная грунтовочная краска
- посредническая ответственность
- Оптимизирует открытое время последующих покрытий
- Укрепляет поверхность и регулирует впитываемость
- Не содержит растворителей и пластификаторов
- внутри и снаружи

Область применения

Грунтовка для внутренних и наружных работ: создает оптимальную основу для дисперсионных, силиконовых смол и дисперсионных силикатных красок.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, гипсокартонных и гипсоволокнистых плит, ремонтных полотен, эмульсионных, силиконовых и силикатных красок, штукатурок на основе синтетических смол, цветных металлов и многих пластмасс (для цветных металлов и пластмасс нанести пробный слой). Основание должно быть прочным, сухим, прочным, чистым и не содержать разделительных веществ. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Удалите основания, которые не поддаются консолидации и имеют плохую адгезию. В случае сомнений нанесите пробный слой.

Обработка

Перед использованием хорошо перемешать и нанести валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылительным оборудованием. Время высыхания: прибл. 6 - 8 часов при нормальных условиях (20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) - при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с макс. 10 % универсальными колеровочными концентратами. Указания по безвоздушному распылению: угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление

от 100 - 130 мл/м² на один слой на гладком основании. Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить плотно закрытым в прохладном, незамерзающем месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки материала, циркулирующего воздуха и подложки не ниже +5 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Хранить в недоступном для детей месте. Внимание! При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Избегайте приема пищи, питья и курения во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавать только на переработку. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.bb-farben.de или по телефону 0341/44655-0. Предельное значение ЛОС в ЕС для данного продукта: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010). Содержание летучих органических соединений в данном продукте не более: 1 г/л. GISCODE для материалов покрытия: BSW20.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.