Силикатно-фиксационный

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует. 021088 / EAN 4016215021088
5l / Артикул отсутствует. 021095 / EAN 4016215021095



Стабилизированная грунтовка на основе калийного силиката. Укрепляет поверхность и регулирует впитываемость. Также идеально подходит для разбавления силикатных красок.

- Стабилизированная грунтовка для водного стекла на основе силиката калия
- Грунтовка для минеральных оснований
- Разбавитель для силикатных красок
- Высокая проницаемость водяного пара
- обладает естественными свойствами против плесени
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Для грунтования минеральных оснований, а также для разбавления силикатных красок.

Подготовка

Подходит для таких оснований, как бетонные поверхности стен и потолков, цементная и известково-цементная штукатурка, кирпичная кладка, а также гипсовые основания и фиброцементные плиты. Также подходит для старых слоев краски с хорошей адгезией, нанесенных известковыми, минеральными и силикатными красками. Основание должно быть сухим, чистым, впитывающим, свободным от пыли и жира. Неупрочненные или недостаточно адгезионные основания, а также спеченные слои необходимо полностью удалить. В случае сомнений следует провести пробное нанесение. Трещины, отверстия и неровности зашпаклевать подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием хорошо встряхнуть или перемешать и нанести кистью, малярной кистью или валиком. Грунтовку можно наносить в чистом виде или разбавленной водой в соотношении до 1:2. На очень впитывающие основания нанести грунтовку в два слоя «мокрое по мокрому» и втереть. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
около 6 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкозернистая штукатурка → от 100 мл/м²
Точное расходное количество следует определить путем нанесения пробного слоя на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Поверхности, не предназначенные для окраски (в частности, из стекла, алюминия, керамики и подобных материалов), следует предварительно заклеить. Случайные брызги немедленно смыть водой.

Не смешивать с грунтовками и красками на другой основе.

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и в глаза. Носить защитные перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промойте её большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и, при необходимости, обратитесь к врачу. Не допускайте попадания в канализацию, водоёмы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:
Передавать на переработку только полностью опорожнённую тару. Код отходов EWC 08 01 12.

GISCODE для покрытий: BSW40

Предельное значение ВОС ЕС для данного продукта: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010)
Максимальное содержание ВОС в данном продукте: 1 г/л

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.