Тонкий наполнитель

Технический информационный листок

400g / Артикул отсутствует. 101063 / EAN 4016215101063



Готовая к применению эмульсионная выравнивающая смесь для лакированной и необработанной древесины, минеральных оснований (например, бетона, штукатурки и каменной кладки), а также слоев эмульсионной краски и аналогичных оснований внутри помещений. Идеальная основа для последующих слоев акриловых или алкидных смоляных красок. После высыхания легко разглаживается и отлично шлифуется. Нельзя использовать на пластике и металле.

- Для дерева, окрашенных поверхностей и аналогичных оснований
- Оптимальная основа для последующего покрытия акриловыми красками или красками на основе синтетических смол
- Без растворителя
- легко разглаживается
- Очень хорошие шлифовальные свойства
- для помещений

Область применения

Шпатлевка для выравнивания небольших неровностей в интерьере. После шлифовки идеальное основание, готовое к покраске.

Подготовка

Для таких оснований, как штукатурка, бетон и гипсокартон. Также может использоваться на натуральном дереве, ДСП, фанере, блочных плитах и т. д. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. В случае сомнений проведите пробное нанесение.

Обработка

Хорошо разомните тюбик перед использованием! Наносите шпателем, кельмой или непосредственно из тюбика. Шпатлевка высыхает без трещин при толщине слоя до 3 мм. Для более толстых слоев нанесите несколько слоев после высыхания предыдущего слоя. Сразу после использования очищайте инструменты водой. После высыхания шпатлевка легко шлифуется. Время высыхания: около 1-2 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

На мм толщины слоя → прибл. 1,8 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

пищу, не пить и не курить во время использования шпатлевки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.