Шпаклевка для дерева

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует. 101001 / EAN 4016215101001
1kg / Артикул отсутствует. 101018 / EAN 4016215101018



Готовая к применению безрастворительная шпатлевка для дерева, предназначенная для ремонта поврежденных деревянных поверхностей. Наносится легко и аккуратно, затвердевает равномерно и без трещин.

- Оттенок светло-коричневый
- тонировка
- Быстрое высыхание
- Без растворителя
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Для деревянных поверхностей внутри и снаружи зданий. Для заделки трещин, дыр, швов, щелей, а также для выравнивания неровностей.

Подготовка

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной, прочной, без пыли и жира. Удалите гнилые участки.

Обработка

Перед использованием перемешайте, нанесите шпателем и разгладьте. Шпатель затвердевает без образования трещин при толщине слоя до 5 мм. Для получения более толстых слоев наносите несколько раз, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя. Рабочие инструменты следует промывать водой сразу после использования. После полного высыхания деревянный шпатлевка легко поддается механической обработке (шлифовке, сверлению), а также окрашиванию морилками и красками. Перед нанесением морилки рекомендуется слегка отшлифовать поверхность.

Время высыхания:
около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Тонирование:
С использованием не более 10 % подходящих универсальных тонирующих концентратов.

Потребление

На мм толщины слоя → прибл. 1,4 кг/м²

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Неотвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.