

Внутренняя отделка

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Артикул отсутствует.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Артикул отсутствует.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Артикул отсутствует.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Артикул отсутствует.101254 / EAN 4016215101254



Шпаклевка на гипсовой основе с добавлением целлюлозы для отделки стен и потолков в помещениях. Превосходно подходит для заделки трещин и отверстий, выравнивания неровных поверхностей, закрепления дюбелей, заделки швов в гипсокартонных плитах и для лепки.

- для заполнения, сглаживания и моделирования
- эластичная шпаклевка на гипсовой основе
- с метилцеллюлозой для оптимальной адгезии
- Простая и безопасная обработка
- Время обработки: 60 минут
- Затвердевает без трещин
- служит идеальной основой для красок, обоев и т. п.

Область применения

Эластичная шпаклевка на гипсовой основе для стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (бетонная, гипсовая, известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и т. д.), а также для гипсокартонных и гипсоволокнистых плит. Не подходит для стекла, металла, пластика и дерева. Для влажных внутренних поверхностей и наружных работ мы рекомендуем использовать шпатлевку *baufan für den Außenbereich*.

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите отслоившиеся части. Очень гладкий бетон и сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой *baufan Tiefgrund LF*.

Обработка

Всыпьте 2 мерные чашки шпаклевки для внутренних работ «*baufan*» в 1 мерную чашку чистой холодной воды и перемешайте до получения пастообразной массы без комков (соотношение смешивания: 1 кг шпаклевки для внутренних работ «*baufan*» — прибл. 600 мл воды). Дайте смеси отстояться около трёх минут, а затем ещё раз перемешайте. Приготовленная шпатлёвочная масса сохраняет рабочие свойства в течение примерно 1 часа и не подлежит последующему разбавлению.

Нанесите шпаклевку «*baufan Innen-Spachtel*» с помощью шпателя или затирочной лопатки и разровняйте до уровня поверхности. Шпаклевка легко разглаживается и, при необходимости, после полного высыхания может быть отшлифована. Чтобы при проведении ремонтных работ выровнять впитываемость поверхности, рекомендуется после полного высыхания еще раз обработать зашпаклеванные участки или всю поверхность в целом грунтовкой *baufan Tiefgrund LF*.

Потребление

около 1 кг порошка на м² при толщине слоя 1 мм

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном и сухом месте.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. После использования очистить инструменты водой.

Перед применением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведенной в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожненные тары. Остатки затвердевшего материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор (код отходов EWC 17 08 02).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.