

Акрилатная фасадная краска ЭКСТРА

Технический информационный листок

2,5l / Артикул отсутствует.020623 / EAN 4016215020623

5l / Артикул отсутствует.020654 / EAN 4016215020654

10l / Артикул отсутствует.020708 / EAN 4016215020708



Эта атмосферостойкая фасадная краска впечатляет своей высокой непрозрачностью и ровным матовым покрытием. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, невосприимчива к проливным дождям и особенно устойчива к внешним воздействиям. Идеально подходит для новых и реставрационных покрытий, обеспечивая долговечность, ухоженность и современный вид фасадов.

- Матовое покрытие с высокой непрозрачностью
- Устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- устойчивый к истиранию
- безвоздушное распыление
- 1 литр на 6 м² для однослойного нанесения на гладкое основание

Область применения

Эмульсионная краска для атмосферостойких фасадных покрытий, защищающих от дождя - не желтеет, устойчива к щелочам и подходит для внутренних работ.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие составы, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), прочно сцепляющихся с эмульсионными красками. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал и плохо сцепляющиеся слои краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтовать грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan (например, baufan exterior filler).

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим распылителем. В качестве грунтовки краску можно разбавлять водой не более чем на 10 %. В неразбавленном виде наносите в качестве верхнего слоя после высыхания первого слоя краски. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Краску не следует наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или во время дождя. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: не более 10 % универсальных колеровочных концентратов или полноцветных и колеровочных красок. Обратите внимание на соответствующую техническую информацию по светостойкости и атмосферостойкости. Указания по применению безвоздушного распыления: Угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 150 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.