

Клей для целлюлозных обоев Специальный

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует.101360 / EAN 4016215101360

Обойная паста на основе синтетической смолы со сверхвысокой клеящей способностью для тяжелых обоев. Готов к применению всего через 30 минут, может наноситься машинным способом и не содержит консервантов. Обеспечивает равномерное приклеивание без пузырьков.

- Усиленный синтетической смолой
- Очень высокая прочность клея для тяжелых обоев
- Готовность к использованию через 30 минут
- обрабатываемый
- без консервантов

Область применения

Клей для клея для наклеивания тяжелых обоев.

Подготовка

Основание должно быть чистым, сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (пыли, жира и т.д.). Удалите старые обои с помощью средства для снятия обоев baufan или средства для снятия древесной стружки baufan. Заделайте трещины, отверстия и неровности поверхности с помощью шпатлевки baufan для внутренних работ. Загрунтовать шлифованные и меловые основания грунтовкой baufan Deep Primer LF. Предварительно загрунтуйте сильно впитывающие основания (в соотношении 1:40) или обработайте их грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обработка

Соотношение компонентов: Предварительная оклейка: смешать 1:40 = 8,0 л воды = 60-80 м² Тяжелые обои: смешать 1:20 = 4,0 л воды = 20-25 м² Быстро и быстро высыпать содержимое упаковки в холодную воду при энергичном перемешивании и продолжать перемешивать в течение короткого времени. Примерно через 30 минут снова энергично перемешайте смесь. Равномерно покройте обои, сложите и оставьте для пропитки. После рекомендованного времени выдержки нанесите обои встык и прижмите их равномерно и без пузырей.

Хранение

Хранить в защищенном от детей, сухом и прохладном месте.

Примечания

Всегда следуйте инструкциям производителя обоев по применению. Не содержит консервантов, поэтому смешанную пасту следует наносить в ближайшее время. Остатки пасты на лицевой стороне обоев немедленно удалите влажной тканью. Не обрабатывайте объекты при температуре ниже +5 °C и комнатной температуре. Для дополнительного повышения прочности склеивания и для слабо впитывающих оснований рекомендуется добавить 20 % клея для обоев baufan, который размешивается в готовом клеящем составе. Остатки материала можно утилизировать с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 08 04 10.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.