

Клей для напольных покрытий

Технический информационный листок

1kg / Артикул отсутствует.102855 / EAN 4016215102855

3kg / Артикул отсутствует.102862 / EAN 4016215102862

6kg / Артикул отсутствует.102879 / EAN 4016215102879

10kg / Артикул отсутствует.102909 / EAN 4016215102909



Готовый к применению дисперсионный клей для постоянного склеивания напольных покрытий из ПВХ и ХВ, ковров с ворсовой, текстильной, джутовой и поролоновой основой, а также игольчатого войлока внутри помещений. Подходит для помещений с подогревом полов и для использования с роликами для стульев в соответствии с DIN EN 12529.

- для ковров с флисовой, текстильной, джутовой и поролоновой основой, игольчатого войлока, а также напольных покрытий из ПВХ и ХВ
- Постоянное прочное соединение
- Простая обработка
- Очень низкая эмиссия в соответствии с EC 1 plus
- не содержит растворителей и пластификаторов
- Подходит для нагрузок от роликов стульев в соответствии с DIN EN 12529
- Подходит для напольного отопления
- для помещений

Область применения

Дисперсионный клей для покрытий из ПВХ и CV, ковровых покрытий и игольчатого войлока. Предназначен для использования в помещениях, подходит для полов с подогревом и выдерживает нагрузку от роликов стульев.

Подготовка

Подходит для цементных стяжек, бетона, плитки, цементных шпаклевок и выравнивающих смесей, ПВХ-покрытий, ДСП класса V100 и аналогичных влагостойких оснований. Основание должно быть чистым, окончательно сухим, ровным, прочным и свободным от разделительных веществ (например, пыли, жира и воска). В случае шероховатых или неровных оснований мы рекомендуем зашпаклевать их выравнивающей смесью для пола. Сильно впитывающие, песчаные и пористые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой *baufan Tiefgrund LF*. Укладываемое напольное покрытие должно быть акклиматизировано, лежать ровно и не иметь напряжений.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте и нанесите на основание с помощью зубчатого шпателя. Зубчатость A2 (1,5–1,8 мм) для ПВХ и ковровых покрытий с пенопластовой основой. Зубчатость B2 (2,1–2,9 мм) для ковровых покрытий с нетканой, текстильной и джутовой основой.

► Мокрая укладка: на впитывающих основаниях или паропроницаемых напольных покрытиях укладывайте напольное покрытие после выдержки в течение 15–30 минут и равномерно прижмите.

► Адгезионная укладка: При укладке непроницаемых напольных покрытий (например, ПВХ) на не впитывающие или слабо впитывающие основания необходимо обязательно соблюдать достаточное время выветривания. Нанесите клей на основание зубчатым шпателем и дайте ему подсохнуть. В зависимости от температуры в помещении, влажности воздуха и впитывающей способности основания время выветривания может составлять несколько часов. Напольное покрытие можно укладывать, когда на клее уже образовалась пленка и при проверке пальцем он больше не кажется липким, но остаётся эластичным.

Остатки клея следует немедленно удалить чистой водой. Рабочие инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Время высыхания зависит от температуры укладки. Относительная влажность воздуха выше 90 %, особенно в сочетании с низкими температурами, может существенно повлиять на время высыхания и эксплуатационные характеристики.

Необходимо строго соблюдать инструкции по укладке, предоставленные производителями напольных покрытий. Покрытия из ПВХ можно сваривать примерно через 24 часа.

Потребление

при зубчатой структуре A2 → прибл. 200–300 г/м²

при зубчатой структуре B2 → прибл. 350–450 г/м²

Хранение

Хранить тару плотно закрытой в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Примечания

Температура нанесения:

от +10 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время использования клея следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегайте попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте их водой. Не допускайте попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 04 10.

GISCODE: D1

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.