

Клей для пенополистирола

Технический информационный листок

1kg / Артикул отсутствует.102503 / EAN 4016215102503
4kg / Артикул отсутствует.102527 / EAN 4016215102527
7kg / Артикул отсутствует.102541 / EAN 4016215102541
14kg / Артикул отсутствует.102596 / EAN 4016215102596



Готовый к применению дисперсионный клей консистенции, удобной для нанесения шпателем, с высокой начальной адгезией. Подходит для склеивания потолочных, декоративных и изоляционных плит, декоративных профилей и подложки под обои из Styropor® и жесткого пенопласта в помещениях.

- для декоративных, потолочных и изоляционных плит, декоративных профилей и подложки под обои из полистирола и жесткой пены
- высокое начальное сцепление
- надежная адгезия
- подходит для влажных помещений
- для помещений

Область применения

Дисперсионный клей с высокой начальной адгезией для потолочных плит, декоративных профилей, подкладочных обоев и внутренних декоративных и изоляционных панелей из полистирола.

Подготовка

Для таких оснований, как бетон, газобетон, каменная кладка, гипсовые и цементные плиты, выравнивающие составы, цементные и гипсовые штукатурки, старые эмульсионные краски. Невпитывающие основания непригодны. Основание должно быть чистым, сухим, ровным, несущим, впитывающим и не содержать разделительных веществ. Для повышения прочности используйте грунтовку baufan Deep Penetrating Primer LF. Основания, которые не могут быть укреплены или не имеют достаточной адгезии, должны быть полностью удалены. В случае сомнений проведите пробное нанесение.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием/ хорошо вымесите тубик. Точечное/кромочное склеивание: Нанесите материал на заднюю часть панели точками и, при необходимости, полосами по краю. Полноповерхностное склеивание: Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя - предпочтительно B1 или B2 - на всю поверхность задней части панели или плоской подложки. Поместите плиту из жесткого пенопласта в слой клея и прижмите. Для приклеивания потолка рекомендуется наносить клей на обратную сторону панели. Для листового материала используйте валик для равномерного прижима по всей поверхности. После полного высыхания клея склеенные поверхности можно красить, оклеивать обоями или выравнивать. Остатки клея немедленно удалите чистой водой. Инструменты сразу после использования промыть водой. Время высыхания: около 24 часов на мм толщины слоя при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

В зависимости от подложки и толщины нанесения → 500 - 900 г/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура нанесения:

от +5 °C до +30 °C для материала, воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы следует воздерживаться от еды, питья и курения. Носить защитные очки. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Отдавать на переработку только полностью опорожнённую тару.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.