

Мощность обойного клея

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует.102558 / EAN 4016215102558



Высококачественная метилцеллюлозная паста высшего качества с особенно высокой прочностью во влажном состоянии для профессиональных обойных работ. Идеально подходит для обоев под покраску и универсальна при работе с древесно-стружечными, текстурными и неткаными обоями, неткаными древесно-стружечными, виниловыми и тисненными обоями, а также рулонными обоями. Легко смешивается и равномерно наносится, обеспечивает надежную адгезию и чистые, долговечные результаты.

- для фактурных, тисненых, нетканых и виниловых обоев, древесно-стружечных и нетканых древесно-стружечных обоев
- изготовлен из высококачественной метилцеллюлозы с синтетической смолой
- Высокая влагостойкость при окрашивании
- Сильная начальная адгезия и прочность склеивания
- Очень хорошая регулировка обойных панелей
- Готовность к использованию через 15 минут
- обрабатываемый
- высыхает прозрачным
- без консервантов

Область применения

Обойная паста для бумажных, виниловых, нетканых и древесно-стружечных обоев. Очень высокая прочность во влажном состоянии, идеально подходит для текстурированных обоев и обоев из древесной стружки под покраску.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите старые плохо приклеивающиеся обои и выровняйте их с помощью средства для снятия обоев baufan. Заделайте трещины и отверстия с помощью шпатлевки для внутренних работ baufan или суперклеевой шпатлевки desomur. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer LF или предварительной пастой (в соотношении 1:40). Чтобы облегчить последующую смену обоев, рекомендуется грунтовать основание грунтовкой baufan Wallpaper Changing Primer, особенно для моющихся обоев.

Обработка

Соотношение компонентов: Предварительная оклейка: Смешайте 1:40 = 8,0 л воды = 60-80 м² Грубые обои: Смешайте 1:20 = 4,0 л воды = 20-25 м² Текстурированные, нетканые, виниловые, тисненые и тяжелые обои: Смешайте 1:20 = 4,0 л воды = 22-25 м² Вылейте пасту в чистую холодную воду при энергичном перемешивании и повторно перемешайте через 2 - 3 минуты. Еще раз энергично перемешайте примерно через 15 минут. Нанесите пасту на обои с помощью щетки или обойной машины, уложите полосы обоев друг на друга и нанесите после достаточного времени выдержки. Остатки пасты немедленно удалите влажной тряпкой. Не красьте наклеенные обои до полного высыхания пасты. Следуйте инструкциям производителя обоев по применению. Для повышения прочности приклеивания тяжелых специальных обоев и стекловолокна можно добавить банку клея для обоев baufan Wallcovering Adhesive 750 г на упаковку baufan Kraft-Kleister 200 г. baufan Kraft-Kleister устойчив к извести и цементу. После использования очистите инструменты водой.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.