

## Клеевая трубка из пенопласта

### Технический информационный листок

400g / Артикул отсутствует.102510 / EAN 4016215102510



Готовый к применению белый дисперсионный клей для надежного приклеивания декоративных молдингов, потолочных плит, изоляционных панелей, розеток и декоративных элементов из Styropor® во внутренних помещениях. Не содержит растворителей, не имеет запаха и высыхает до белого цвета. Легко наносится прямо из тубика, надежно приклеивает и обеспечивает чистую, точную укладку - идеально подходит для декоративной отделки и ремонтных работ.

- для лепнины, декоративных элементов и розеток из полистирола
- Неизменно белый
- Без растворителя
- для помещений

### Область применения

Дисперсионный клей с высокой начальной адгезией для потолочных плит, декоративных профилей, подкладочных обоев и внутренних декоративных и изоляционных панелей из полистирола.

### Подготовка

Für Untergründe wie Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Gips- und Zementwandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, alte Dispersionsanstriche. Nicht saugende Untergründe sind ungeeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit aufan Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

### Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием/ хорошо вымесите тубик. Точечное/кромочное склеивание: Нанесите материал на заднюю часть панели точками и, при необходимости, полосами по краю. Полноповерхностное склеивание: Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя - предпочтительно B1 или B2 - на всю поверхность задней части панели или плоской подложки. Поместите плиту из жесткого пенопласта в слой клея и прижмите. Для приклеивания потолка рекомендуется наносить клей на обратную сторону панели. Для листового материала используйте валик для равномерного прижима по всей поверхности. После полного высыхания клея склеенные поверхности можно красить, оклеивать обоями или выравнивать. Остатки клея немедленно удалите чистой водой. Инструменты сразу после использования промыть водой. Время высыхания: около 24 часов на мм толщины слоя при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

### Потребление

В зависимости от подложки и толщины нанесения → 500 - 900 г/м<sup>2</sup>

### Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

### Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в

#### Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Утилизируйте пустые контейнеры только для вторичной переработки.

**Подсказка:**

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.