

Драгоценный белый

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.100967 / EAN 4016215100967

10l / Артикул отсутствует.100998 / EAN 4016215100998



Белая, очень износостойкая эмульсионная краска с исключительной непрозрачностью для самых высоких требований. Обеспечивает элегантную матовую ровную поверхность и впечатляет своей высокой прочностью. Идеально подходит для жилых и рабочих помещений с интенсивной эксплуатацией. Легко наносится валиком, кистью или распылителем и идеально подходит для получения безупречного результата.

- Для самых высоких требований
- Благородная матовая поверхность
- Класс контрастности 1 с урожайностью 6 м²/л
- Класс устойчивости к мокрому истиранию 1 согласно DIN EN 13300
- Уровень глянца тускло-матовый
- Не содержит растворителей, пластификаторов и туманообразующих веществ
- безвоздушное распыление

Область применения

Белая, очень стойкая эмульсионная краска с отличной кроющей способностью для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартонных и других гипсоволокнистых плит, прочно держащихся эмульсионных красок, а также древесной стружки, стеклоткани и других обоев и настенных покрытий, пригодных для окрашивания. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, впитывающим, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом, плоской кистью или подходящим оборудованием для распыления. В большинстве случаев достаточно одного, насыщенного и равномерного слоя. Для неравномерно впитывающих и высококонтрастных оснований может потребоваться грунтовочный слой. В качестве грунтовки краску можно разбавлять водой не более чем на 5 %; в качестве верхнего слоя наносить неразбавленной после полного высыхания первого слоя краски. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) около 5 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с помощью универсальных колеровочных концентратов не более 10 % или полной тонировки и колеровочной краски. Указания по безвоздушному распылению: угол распыления: 50° Сопло: 0,023 - 0,027 Давление распыления: 120 - 180 бар

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 125 мл/м² Определите точное количество расхода, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки. Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.